

FUTURA 3

Адгезійна ґрунтовка

Універсальна алкідна ґрунтувальна фарба, яку також можна використовувати як ґрунтовку, ґрунтовку-заповнювач, адгезійну ґрунтовку та проміжне покриття. Блиск: глибокоматово.



Ґрунтовка FUTURA 3 призначена для ґрунтування поверхонь усередині та ззовні приміщень, як-от меблів, а також деревостружкових, деревоволокнистих і гіпсових плит. Вона також підходить для ґрунтування металевих поверхонь (зокрема поверхонь із легкого й гальванізованого металу), а також скла, керамічної плитки, ПВХ-пластмаси та поверхонь, пофарбованих фарбами кислотного затвердіння, у приміщеннях. Також можна використовувати для фарбування стель.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	Фінський прапор-ключ
Об'єкти для нанесення	Окремо стоячі меблі, Садові меблі
Рекомендована поверхня	Будівельна плита, Метал, Порошкова фарба, Деревина
Сухий залишок	Прибл. 50 % за об'ємом
Леткі органічні сполуки (VOC)	Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/i): 500 г/л. VOC продукту: макс. 500 г/л.
Практичні витрати	Нанесення в один шар на гладку поверхню: 8 - 10 м ² /л. На необроблену деревостружкову плиту слід наносити 5–6 м ² /л фарби.
Кольори	Білий. Можна тонувати тонувальними пастами. Можуть бути невеликі відхилення від кольору.
Система тонування	Teknomix
Блиск (60°)	Глибокоматовий
Розчинник	TEKNOSOLV 1621 (сольвент-нафта) або TEKNOSOLV 9500 у разі нанесення розпилювачем.
Густина	Прибл. 1,4 г/мл
Пакування	Білий: 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Підготовка поверхні	Очистіть нові поверхні від пилу та бруду. Вимийте попередньо пофарбовані поверхні засобом для чищення фарбованих поверхонь RENSA SUPER. Дротяною щіткою видаліть іржу з металевих деталей. Видаліть шари фарби, що лущиться та погано тримається. Повністю видаліть усі можливі шари латексних фарб. Відшліфуйте тверді чи гляцеві поверхні до матовості та після цього видаліть пил.
Метод нанесення	Пензлик, Малярна щітка, Валик, Розпилювач Для розпилення слід використовувати безповітряне сопло відповідного розміру 0,011 - 0,013".
Нанесення	Ретельно перемішайте перед використанням.
Умови нанесення	Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря – нижче 80 %.
Розведення	Для фарбування дерев'яних поверхонь за потреби розведіть фарбу приблизно на 5–10 % TEKNOSOLV 1621. У разі нанесення розпилювачем розведіть фарбу на 5–15 % від об'єму TEKNOSOLV 9500.
Час висихання	+23 °C / 50 % RH
- від пилу	2 год
- нанесення наступного шару	6 год
	Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Очищувач	TEKNOSOLV 1621 (сольвент-нафта) або TEKNOSOLV 9500 у разі нанесення розпилювачем.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи	Див. «Паспорт безпеки». УВАГА! Через небезпеку самозаймання відходи від фарби, розпилювачі, забруднене ганчір'я тощо слід зберігати у пожежобезпечному місці в герметичних контейнерах. Також рекомендується занурення у воду.
--	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.