



Neocryl Special

Опис матеріалу

Neocryl Special - однокомпонентне, акрилове покриття на водній основі для зовнішнього застосування.

Використовується в якості фінішного захисного покриття в гаражах, паркінгах з помірним трафіком. Захищає і декорує цементнопіщані стяжки, бетон, асфальт від несприятливих погодніх умов. Використовується в якості дорожньої розмітки.

Характеристики і переваги

- Висока стійкість до стирання
- Відмінна адгезія
- Надає яскравого кольору поверхні
- Екологічно чисте
- Економічне і просте в нанесенні, навіть для недосвідчених працівників

Технічні характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Густина (EN ISO2811.01) | 1,27-1,29 кг / л |
| Придатний до експлуатації | Після 5-6 днів при + 25°C |
| Час полімеризації | 1 годину 25 0 С |
| Температура нанесення | > + 8°C |
| Витрати | 250-330 гр / м ² на два шари (в залежності від основи) |
| Стійкість до стирання | 190 мг (тест Табер CS 10/1000/1000) |
| Еластичність | ВИТРИМАНО (180° без тріщин згідно ASTM D522) |

Інтервал нанесення наступного шару

| Температура | Час |
|-------------|----------|
| + 12 ° C | 8 годин |
| + 25 ° C | 4 години |

Можливість пішохідного трафіку

| Температура | Час |
|-------------|----------|
| + 12 ° C | 8 годин |
| + 25 ° C | 4 години |

Інструкції по застосуванню

Підготовка поверхні: Поверхня повинна бути сухою, міцною і очищеною від пилу та бруду та при необхідності попередньо очищена гідроструменевим апаратом.

Нанесення: Після належної підготовки основи, використати емульсію Revinex® в якості ґрунтівки, в один шар. Розбавити водою в співвідношенні Revinex®:вода 1:4. Розчин ретельно перемішати за допомогою низькообертового міксеру на протязі 3 хвилин.

Наносити щіткою, валиком або механізованим способом. Розбавити водою на 25% для першого шару і 10-15% для другого шару.

Особливості застосування

- Не можна використовувати продукт в умовах підвищеної вологості (наприклад, висока вологість або дощ), або при температурі нижче 8°C



- Не допускати потрапляння на оброблену поверхню опадів до полімерізації матеріалу
- Час (висихання, нанесення наступного шару) залежить від вологості та температури повітря.

Техніка безпеки

Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки, респіратор

- Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі
- Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та милом
- Зберігати в місцях недоступних для дітей
Пластикові відра по 4 і 12 кг

Упаковка

Информация, представленная в этом техническом паспорте, относительно использования и применения продукта, основана на опыте и знаниях NEOTEX® SA. Он предлагается в качестве услуги дизайнерам и подрядчикам, чтобы помочь им найти потенциальные решения. Однако как поставщик NEOTEX® SA не контролирует фактическое использование продукта и поэтому не может нести ответственность за результаты его использования. Как результат постоянного технического развития, наши клиенты должны уточнить в нашем техническом отделе, не были ли внесены изменения в настоящий технический паспорт. более свежая редакция. NEOTEX SA
вул. В. Мойра, а / с 2315
GR 19600 Industrial Area Mandra, Афіни, Греція