



Техническое описание
 Артикул: 2400-01

Aidol Dekor-Wachs-Lasur

Лазурь на основе пчелиного воска группы III для обработки внутренних деревянных поверхностей

Сфера применения

Продукт применяется для всех типов древесины внутри помещений, например, стены, потолки, мебель, а также влажных помещений, таких как ванные комнаты, душевые и т.д.

Свойства продукта

Продукт Aidol Dekor-Wachs-Lasur представляет собой эмульсию на основе пчелиного воска, натуральных смол и льняной олифы, изготовленную по особой рецептуре. Продукт Aidol Dekor-Wachs-Lasur наносят кистью. Уже первый слой обеспечивает защиту и уход для древесины и изящную неброскую поверхность. Благодаря содержанию натуральных компонентов возможны незначительные колебания цвета продукта, которые, однако, по нашему опыту не оказывают влияния на цвет деревянных поверхностей. Благодаря своему характеру лазурь не закрашивает структуру древесины. Проведена экспертиза согласно DIN EN 71-3, Безопасность игрушек для жизни и здоровья – Миграция определенных элементов.

Технические данные

Плотность:	прибл. 1,02 г/см ³ при +20 °С
Запах:	характерный
Форма поставки:	ведро жестяное 0,75 л и 2,5 л
Цвета:	2400 бесцветный, 2401 белый

Переработка

Продукт наносится кистью или при помощи мягкой льняной салфетки. Древесина должна быть чистой, сухой и без следов пыли. Продукт Aidol Dekor-Wachs-Lasur можно наносить без предварительного грунтования. Рекомендуется наносить продукт тонким слоем. Желательно пробное нанесение продукта на образец поверхности

Инструкции

Даже светлые породы древесины при нанесении продукта Aidol Dekor-Wachs-Lasur не приобретают характерный для пчелиного воска желтоватый оттенок. Благодаря этому все породы древесины сохраняют свою естественную структуру. Продукт дополнительно подчеркивает структуру древесины.

Инструмент и его очистка

Кисти после использования очищаются водой и промывочным средством. Остатки очистки следует утилизировать надлежащим образом.

Расход продукта/количество наносимого продукта

В зависимости от впитывающей способности основания требуется 50-150 мл/м². При многослойном нанесении для второго и третьего рабочего прохода требуется меньшее количество продукта.

Высыхание

В зависимости от количества наносимого продукта время высыхания составляет 2-5 часов. Время высыхания зависит от породы древесины и впитывающей способности основания. Полное высыхание поверхности достигается прибл. через 12 часов в зависимости от основания.

Содержание VOC - Летучие Органические Составляющие

Предельное ЕС-значение для продукта (категория A/e): 150 г/л (2007). Этот продукт содержит не более 130 г/л VOC.

Хранение

В закрытой заводской упаковке, в сухом и защищенном от низких температур месте – не менее 2 лет. Температура хранения не должна превышать + 5 °С. Не рекомендуется хранение продукта при температуре выше +40 °С. При низких температурах консистенция продукта Aidol Dekor-Wachs-Lasur становится более густой.

Состав

Дисперсия сополимеров, натуральные смолы, пчелиный воск, уайтспирит, титаниодоксид, вода
Консервант: изотиазолинон

Данные безопасности/утилизация

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать пары. Во время и после переработки обеспечить тщательное проветривание помещений. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть водой. Не допускать попадания продукта в канализацию, водоемы и в почву. Направлять на рециклирование только пустые упаковки. Жидкие остатки продукта сдать на пункт приема старых лаков.
Код продукта: M-KH 01.

Обозначение

Класс опасности для водоемов WGK: 1 (собственная классификация)
Предписания об опасных веществах GefStoffV: -/-
Предписания по транспортировке опасных грузов GGVS/ADR: -/-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

