



## WPC-Imprägnier-Öl

Масло на растворителе для террас, изгородей и других элементов из ДПК, Resysta и бамбука




Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	672	200
	Единица упаковки	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l
	Тип упаковки	Ведро жест.	Ведро жест.
	Код упаковки	01	03
	Арт. №		
farblos	2087	■	■
braun	2088	■	■
grau	2089	■	■

### Расход

В зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности ~ 50 мл/м<sup>2</sup> на один рабочий проход



### Область применения



- Для внутренних и наружных работ
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Террасы, изгороди, садовая мебель и другие деревянные элементы
- Древесно-полимерные композитные материалы
- ДПК, Resysta и бамбук

### Свойства



- Водоотталкивающие свойства
- Масло-, жиро- и грязеотталкивающие свойства
- Простота в применении
- Вариант farblos (бесцветный): для освежения цвета поверхности
- Варианты braun (коричневый) и grau (серый): для усиления (интенсификации) исходного оттенка на длительный срок
- Не требует подшлифовки при обновлении покрытия

## Технические параметры продукта

Плотность	~ 0,80 г/см <sup>3</sup>
Время стекания (сек.) в вискозиметре DIN 4	~ 17 сек
Связующее вещество	алкидная смола
Запах	характерный для растворителей

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

## Сертификаты

➤ **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"**

## Возможные системные продукты

➤ **Holz-Tiefenreiniger (2640)**  
➤ **Grünbelag-Entferner\* (0676)**

## Подготовка к выполнению работ

### ■ Требования к обрабатываемой поверхности

Материал для обработки уже выветренных (подвергавшихся атмосферному воздействию) поверхностей.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, свободной от пыли, загрязнений, жиров и восков.

### ■ Подготовка

ДПК при необходимости предварительно обработать средством Holz-Tiefenreiniger.

Водоросли удалить средством Grünbelag-Entferner.

Бамбук предварительно обработать средством Grünbelag-Entferner\*.

## Порядок применения



### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

Наносить кистью.

Тщательно перемешать материал.

Нанести материал кистью для лазурей, широкой плоской кистью или тканью (хлопок).

Невпитавшийся материал снять сухой кистью или тканью спустя макс. 30 минут.

Через 4-6 часов осмотреть поверхность и в зависимости от результата нанести продукт повторно.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

## Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

В течение нескольких месяцев эксплуатации покрытие WPC-Imprägnier-Öl в процессе атмосферного воздействия равномерно выветривается (происходит естественное сокращение толщины пленки). Обновление покрытия WPC-Imprägnier-Öl можно выполнять без подшлифовки поверхности.

Для поверхностей, подверженных прямому атмосферному воздействию, обновлять покрытие не реже одного раза в год.

### ■ Высыхание

Нанесение следующего слоя: ~ 4 - 6 часов

Практические значения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ **Разбавление**

Продукт готов к применению

**Рабочий инструмент /  
очистка**



Кисть для лазурей, широкая плоская кисть, ткань (хлопок)

Очистить рабочий инструмент растворителем Verdünnung V 101 или средством Verdünnung & Pinselreiniger сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Ткань, загрязненная/пропитанная данным продуктом, может иметь склонность к самовоспламенению; поэтому такую ткань следует пропитать водой, хранить и утилизировать в огнеупорных контейнерах под слоем воды.

**Условия хранения /  
срок хранения**



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 5 лет.

**Безопасность /  
нормативные  
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

КОД GIS

Ö60

**Указания по  
утилизации**

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

**Постановление о  
биоцидных продуктах**

\* С осторожностью применять средства для защиты древесины.  
Перед применением внимательно ознакомьтесь с этикеткой и информацией о продукте!

**Декларация в  
соответствии с VdL-RL  
01 (2013)**

Группа продуктов: краски полупрозрачные для древесины  
Компоненты: высыхающие растительные масла, алкидная смола, даммара (натуральная смола), железооксидные пигменты, органические пигменты, воски, алифаты, уайт-спирит, сиккативы, антипенкообразователь.

**Содержание летучих  
органических  
соединений (ЛОС) согл.  
Директиве Decopaint  
(2004/42/EG)**

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/f): макс. 700 г/л (2010)  
Содержание ЛОС в данном продукте < 700 г/л

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.