



Induline SW-900 IT


Водная пропитка для защиты от гнили, синевы, насекомых и термитов

Цвет	Доступные позиции			
	Кол-во на палете	22	2	1
	Единица упаковки	20 л	200 л	1000 л
	Тип упаковки	ведро жест.	бочка жест.	
	Код упаковки	20	69	61
	Арт. №			
farblos	3781	■	■	■

Расход 100 мл на м² поверхности древесины



Область применения



- Древесина вне помещений
- Хвойная и лиственная древесина
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Элементы со статическими нагрузками, расположенные под кровлей (например, стропила)
- Деревянные элементы, не имеющие контакта с грунтом по EN 335-1, классы применения GK 2 и 3
- Продукт является сертифицированным средством защиты древесины по DIN 68800-3
- Промышленная обработка средствами химической защиты древесины должна быть соответствующим образом задокументирована / предварительно согласована с заказчиком до момента продажи обработанных или подлежащих обработке изделий. Несоблюдение данной рекомендации может привести к возникновению противоречий с требованиями местного законодательства, нормативными предписаниями или системами сертификации, действующими на территории определенного государства или регулирующими определенный вид заказов

Свойства



- Профилактическая защита от деревоокрашивающих грибов (синевы), дереворазрушающих грибов (гнили), насекомых (включая термитов)
- Обеспечивает защиту от влаги, в т.ч. на торцевых поверхностях
- В сочетании с цветными грунтовками снижает образование пятен
- Поднимает ворс и облегчает его удаление при первичной шлифовке

Технические параметры продукта

Связующее вещество	акрилат / алкид
Плотность (20 °C)	~ 1,008 г/см ³
Вязкость (20 °C)	время стекания ~ 22-24 сек в вискозиметре ISO 3 мм
Запах	характерный
Консервирующее вещество	IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamate)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

➤ СТБ-Р+ - N° d'identification: 60-4080-60

Возможные системные продукты

- Induline GW-360 (3201)
- Induline GW-390 (7950)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline GW-208 (3478)

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности
Основа должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.
Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %



Порядок применения



Только для профессионального применения!

Тщательно перемешивать материал перед применением, а также во время нанесения и после перерывов в работе. Для специализированных предприятий: нанесение кистью, окунанием, обливом; нанесение распылением только в закрытых установках. После высыхания нанести последующее лакокрасочное покрытие. Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности. [VA2_IDL_60] Специальные рекомендации по обработке окон и входных дверей из различных пород древесины можно найти на сайте www.remmers.com

■ **Высыхание**

Последующая обработка: ~ 4 часа (при 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %)

Последующая обработка после ускоренной сушки: ~ 90 минут (стекание 20 минут / сушка 50 минут (при 35 – 40 °C) / охлаждение 20 минут) Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание. Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ **Разбавление**

При повышении вязкости (например, в результате испарения) необходимо выровнять ее водой.

Общие указания

В соответствии с DIN 68800-1 мероприятия по защите древесины должны планироваться своевременно и тщательно в координации со всеми сторонами, участвующими в строительном процессе (архитектор, заказчик, подрядчик) с учетом требований законодательства и местных условий. Соблюдать инструкции „Pfleге & Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen“ (“Уход и обслуживание емкостей для окунания и обливочных установок”) и „Hinweise zur Betriebshygiene“ (“Указания по производственной гигиене”).

Рабочий инструмент / очистка



Кисть, емкость для окунания, обливочная установка, распылительная установка.

Рабочее оборудование и инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования. Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от прямого солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом месте, не доступном для детей. Не курить в месте хранения.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Меры по оказанию первой помощи

При вдыхании:
Разместить пострадавшего на свежем воздухе в спокойном положении.
При недомоганиях обратиться за медицинской помощью.
При попадании на кожу:
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.
При попадании в глаза:
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
При проглатывании:
Прополоскать рот и пить обильное количество воды.
Немедленно обратиться за медицинской консультацией.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.
Код отхода 03 02 02* хлорорганические консерванты древесины

Постановление о биоцидных продуктах

Действующие вещества:
100 г средства содержат 0,80 г Propiconazol (ISO), 0,80 г 3-Iod-2-propynylbutylcarbamat и 0,20 г циперметрин
Инструкции по применению биоцидных продуктов:
BP 1081 – Vorbeugender Holzschutz – Grundmaßnahmen
BP 2081 – Holzschutzmittel: Streichen, Rollen, Spachteln und Wischen
BP 2084 – Anwendung von Holzschutzmitteln in geschlossenen Anlagen

Защитные средства для древесины содержат биоцидные вещества для защиты древесины от вредителей. Во избежание рисков для человека и окружающей среды применять их строго в соответствии с руководством по применению и только в допустимых областях применения. Не контактировать со средством без необходимости. Применение не по назначению может нанести вред здоровью и окружающей среде. Вскрывать и применять с осторожностью.



характер. Во время работ не принимать пищу и напитки, не курить, не употреблять алкоголь, либо действуют наши Общие условия продаж и поставок. При нанесении в помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания, не являются частью настоящего Технического описания продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

При нанесении в помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. При покраске окон и входных дверей обеспечить хорошую вентиляцию помещений, держать открытыми все доступные окна и двери (сквозное проветривание, воздухообмен не менее 5/ч); сократить до минимума пребывание на месте проведения работ. Перед паузами и по окончании работ мыть руки. Не применять на древесине, которая по своему назначению может контактировать с продуктами питания и кормами. Не допускать попадания средства и его остатков в грунтовые воды, почву и канализацию. Не наносить продукт и не применять обработанную продуктом древесину в непосредственной близости от водоемов, поскольку это может оказать негативное влияние на водную экосистему. Выполнять нанесение на непроницаемой поверхности, при необходимости укрыть рабочее пространство (пленкой / брезентом). Обработанные деревянные элементы хранить до полного высыхания на твердой непроницаемой поверхности. Возможные стекающие излишки продукта собрать для повторного использования или утилизации. Защищать окружающую среду (почву, водоемы, растения и т.п.) от попадания брызг продукта. Не применять продукт для обработки деревянных поверхностей в бытовых помещениях; исключение составляют внутренние поверхности окон и дверей. После высыхания покрытия на древесину, предназначенную для участков с прямым атмосферным воздействием, необходимо нанести финишное полупрозрачное (лазурь) или кроющее покрытие (согласно требованиям EN 927-2). Финишное покрытие необходимо постоянно поддерживать в хорошем состоянии. Приведенные выше указания должны быть приобщены в виде особой информации к сопроводительным документам на обработанную соответствующим образом древесину. Дополнительная информация приведена в "Инструкции по обращению с защитными средствами для древесины" ("Merkblatt für den Umgang mit Holzschutzmitteln") Промышленного объединения Deutsche Bauchemie e.V.

[LANG_CTБ_TABELLE]

Risque biologiques couverts / Biological risks covered / Wirksamkeit gegen...	Pourriture cubique & fibreuse / dry & white rot / Braun- & Weißfäule						Hydrodispersable / Water based emulsion / Wässrige Dispersion		Masse Volumique / Density / Dichte: 1,01 g/cm³	
	Bleuissement / Blue stain / Bläue		Hylotropes bajulus, Anobium punctatum & Termites (Reticulitermes) / Hylotropes bajulus, Anobium punctatum & Termiten (Reticulitermes)				Prêt à l'emploi / Ready to use / Gebrauchsfertig			
Class d'emploi / Use class / Gebrauchsklasse	1	2	3.1			3.2	4	4(SP)		
Résineux (R) / Softwoods / Nadelhölzer	O	X	X			O	O	O		
Feuillus (F) / Hardwoods / Laubhölzer	O	X	X			O	O	O		
Essais complémentaires / Additional tests / Zusätzliche Versuche:										
Epreuve de délavage / Leaching procedure / Auswaschbeanspruchung		X	X							
Epreuve avec revêtement / Test with coating / "L-Joint"-Methode			O							
Essai de champ / Field test / Feldversuch							O	O		
Valeurs critiques / Critical values / Einbringmenge	(R) / (F)	(R) / (F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)	(R)	(F)
Traitement de surface / Surface treatment / Oberflächenverfahren (g/m²)	/	100	100	100	/	/	/	/	/	/
Imprégnation profonde / Deep impregnation / Druckränkung	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Sans termites / Without termites / ohne Termiten	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Antitermites / With termites / Wirksam gegen Termiten	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

X = Oui / Yes / Ja O = Non / No / Nein