

PS-20

(ПС-20)

Водоотталкивающая пропитка на силиконовой основе

Описание

PS-20 – готовый к применению прозрачный раствор на силиконовой основе с растворителями для придания гидрофобных свойств неорганическим основаниям. Его преимущества:

- Превосходные водоотталкивающие свойства и длительная защита поверхности.
- Позволяет поверхности «дышать».
- Не образует пленку на поверхности и не изменяет ее внешний вид.
- Предотвращает образование высолов на поверхности, защищает ее от воздействия низких температур и грязи, поскольку не позволяет поверхности впитывать дождевую воду и грязь.
- Подходит для высоко щелочных поверхностей.
- Быстро начинает действовать сразу после нанесения.

Сертифицирована с наличием маркировки CE как гидрофобная пропитка в соответствии с требованиями стандарта EN 1504-2.

Область применения

PS-20 применяется для защиты поверхностей из природного и искусственного камня, штукатурки, облицовочного и декоративного кирпича, кровельной черепицы, плитки, незащищенного бетона и т.д. от воздействия дождевой воды. Также используется для гидроизоляции межплиточных швов.

Технические характеристики

Цвет:	прозрачный
Плотность:	0,79 кг/л
Глубина проникновения:	Класс I <10 мм
Водопоглощение и устойчивость к щелочам: (EN 13580)	Коэффициент поглощения <7,5% по сравнению с необработанным образцом,

Коэффициент поглощения <10% после погружения в щелочной раствор

Коэффициент скорости высыхания: (EN 13579)

Класс II >10%

Паропроницаемость: (EN ISO 7783-2): (паропроницаемый): Класс I: Sd < 5 м)

Sd = 0,075 м

Чистка инструментов:

Инструменты мыть растворителем SM-25 пока PS-20 еще не полимеризовался.

Инструкции

1. Подготовка подложки

PS-20 нужно наносить на чистую поверхность. Примыкающие поверхности (окна, окрашенные элементы, материалы, чувствительные к органическим растворителям, такие как полистирол, герметики, битум) должны быть защищены при нанесении материала.

2. Нанесение

PS-20 наносится кистью, валиком или аппаратом безвоздушного распыления в один или два слоя. Второй слой наносится, когда первый слой еще свежий. Материал более эффективен для гидроизоляции наклонных поверхностей без стоячих вод (луж).

Расход

0,2-0,4 л/м², в зависимости от впитывающей способности основания.

Упаковка

PS-20 поставляется в пластиковых контейнерах по 1 л, 3 л и 20 л.

Срок годности – Хранение

Срок хранения - 24 месяцев в плотно закрытых контейнерах. Не допускать замерзания.

PS-20

CE

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

12

EN 1504-2

DoP No. PS-20/1410-01

surface protection products
hydrophobic impregnation

Depth of penetration: Class I < 10 mm

Water absorption and resistance to alkali:

Absorption ratio < 7.5% compared to the
untreated specimen,

Absorption ratio < 10% after immersion in
alkali solution

Drying rate: Class II > 10%

Dangerous substances comply with 5.3

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.ru e-mail: support@isomat.ru