

Технический паспорт

РЕТАДОЛ ДЕКОР

Замедлитель схватывания бетонной поверхности для декоративных работ

Описание

RETADOL DECOR - это жидкая добавка, выполняющая функцию замедлителя схватывания бетона на глубину 2-4 мм и обеспечивающая простое и экономичное решение для обнажения заполнителей в эстетических и архитектурных целях. Кроме того, эта добавка позволяет замедлить схватывание бетона в течение двух суток после

Области применения

RETADOL DECOR рекомендуется в тех случаях, когда требуется замедление схватывания бетонной поверхности, например:

- Пешеходные зоны
- Структуры городской среды
- Применение бетона с открытыми заполнителями
- Декоративные - Архитектурные применения
- Балконы - Фасады зданий

Технические данные

Форма: жидкость
Цвет: светло-голубой
Плотность: $1,10 \pm 0,05$ кг/л
pH: $8,8 \pm 1$

Рекомендации по применению

Сразу после завершения подготовки основания (подбор бетонной смеси, правильное выравнивание и т.д.) можно приступать к нанесению RETADOL DECOR. Перед нанесением продукт тщательно перемешивается до полной гомогенизации. RETADOL DECOR наносится в один слой на слегка влажную поверхность (как только испарится вода с поверхности свежего бетона) путем распыления с помощью безвоздушного пистолета или любого другого напорного инструмента, обращая внимание на давление распыления.

Бетонная поверхность может быть промыта струей воды под высоким давлением (от 100 до макс. 500 бар) даже в тот же день, в зависимости от атмосферных условий (температура, влажность, солнечный свет), а также особых условий применения (вертикальная, горизонтальная или наклонная

Дозировка

1 л на $4-5$ м² бетона.
Расход зависит от требуемого времени замедления и класса бетона.

Упаковка

RETADOL DECOR выпускается в емкостях объемом 5 и 20 л.

поверхность и т.д.), но в любом случае в течение 48 часов с момента нанесения.

Срок годности - Хранение

действия RETADOL DECOR рекомендуется незамедлительно удалить его.

24 месяца с даты производства при хранении в оригинальной, нераспечатанной упаковке, при температуре от +5°C и +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

- Во время распыления защитите прилегающие поверхности, накрыв их тканями или полиэтиленовыми пленками, чтобы на них не попали капли RETADOL DECOR.
- Для того чтобы проверить, не вымываются ли в процессе смыва с поверхности бетона заполнители, не отличается ли глубина истирания от желаемой, рекомендуется первоначально провести испытания на небольшой поверхности площадью около 1 м², чтобы давление гидроабразива было правильно установлено.
- В случае дождя во время ожидания

Примечания

ISOMAT S.A.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

ОСНОВНЫЕ ОФИСЫ - ЗАВОД:

17th км Салоники - Аг. Дорога Афанасий,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Тел: +30 2310 576 000, Факс: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu

Техническая информация и инструкции, приведенные в данном техническом паспорте, основаны на знаниях и опыте отдела исследований и разработок нашей компании, а также на результатах длительного применения продукта на практике. Рекомендации и предложения по использованию продукта предоставляются без гарантии, поскольку условия на месте применения не зависят от нашей компании. Поэтому пользователь сам должен убедиться в том, что выбранный продукт подходит для предполагаемого применения. Настоящая редакция данного технического описания автоматически отменяет все предыдущие, касающиеся того же продукта. | Издание: 09.03.21

