




## MB 2K

### - Multi-Baudicht 2K -

Многофункциональная 2-компонентная эластичная полимерцементная гидроизоляция.

Объединяет в себе свойства эластичных минеральных обмазок и битумно-полимерных мастик.



Доступные позиции			
Кол-во на палете	44	18	18
Единица упаковки	8,3 кг	25 кг	25 кг
Тип упаковки	Комби-упаковка 4,8кг сухой смеси + 3,5кг полимера	Комби-упаковка (1 x 14,4 кг сухой смеси + 1 x 10,6 кг полимера)	Комби-упаковка 3x 4,8кг сухой смеси + 3x 3,5 кг полимера
Код упаковки	08	11	25
Арт. №	3014		

#### Расход

Не менее 1,1 кг/м<sup>2</sup> мм толщины сухого слоя <sup>(1)</sup>



Значения толщины слоя и расхода при применении в качестве минеральной гидроизоляционной обмазки, перекрывающей трещины, при наружных и внутренних работах см. в Таблице значений расхода в разделе Варианты применения.

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

#### Область применения



- Быстрое выполнение работ по гидроизоляции строительных конструкций
- Гидроизоляция в новом строительстве
- Горизонтальная отсечная гидроизоляция при возведении кладок
- Дополнительная гидроизоляция конструкций по WTA
- Конструкции с заглублением более 3 м от уровня грунта
- Участки примыкания к конструкциям из водонепроницаемого бетона
- Гидроизоляция цоколя и участков в зоне уровня грунта



- В системе гидроизоляции под облицовочные плиточные покрытия
- Адгезионная грунтовка, наносимая поверх старых битумных покрытий
- Локальный ремонт гидроизоляции плоской кровли на кровельных перекрытиях из бетона
- Клеевой состав для теплоизоляции по периметру

### Свойства

- Способность перекрывать трещины шириной раскрытия более 3 мм, согласно испытаниям (по DIN EN 14891)
- Быстрое высыхание и полимеризация через 18 ч при 5 °C и относительной влажности воздуха 90 %
- Отвечает требованиям, предъявляемым к битумно-полимерным мастикам
- Непроницаемо для радона
- Не содержит растворителей
- Не содержит битума
- Непроницаемость для напорной воды
- Высокая прочность на отрыв
- Очень хорошая адгезия к неминеральным основаниям (например, пластикам, металлам и т.п.)
- Высокая эластичность, растяжимость и способность перекрывать трещины
- Ранняя возможность для нанесения последующего покрытия ( $\geq 4$  ч)
- Устойчивость к ультрафиолету
- Морозостойкость и устойчивость к антигололедным солевым реагентам
- Возможность окрашивания и оштукатуривания
- Нанесение методом шламования, кистью, шпателем и распылением

### Технические параметры продукта

Перекрытие трещин	$\geq 3$ мм (при толщине сухого слоя $\geq 3$ мм)
Толщина слоя	1,1 мм свежего слоя соответствует прикл. 1 мм сухого слоя <sup>(1)</sup>
Испытания на водонепроницаемость при раскрытии трещин в основании	Отвечает требованиям, в т.ч. без армирующей прослойки
Сопrotивление диффузии водяного пара	$\mu = 1755$
Водонепроницаемость	проверена до 8 м водяного столба
Основа	Полимерное связующее, цемент, добавки, специальные наполнители
Пожарная опасность	класс E (DIN EN 13501-1)
Время высыхания	~ 18 ч при толщине слоя 2 мм (5 °C, отн.вл.возд. 90 %) ~ 9 ч при толщине слоя 2 мм (23 °C, отн.вл.возд. 50 %)
Плотность свежей смеси	ок. 1,0 кг/дм <sup>3</sup>
Консистенция	пастообразная

<sup>(1)</sup> Для продукции с номером партии до 31108815 включительно расход составляет не менее 1,2 кг/м<sup>2</sup> на мм толщины сухого слоя.

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

### Сертификаты

➤ **Klassifizierung zum Brandverhalten DIN EN 13501-1\_MPA BS**



- Prüfbericht Radondichtigkeit, Dr. Kemski Bonn
- Prüfbericht WTA-Merkblatt 4-6\_U-Bericht 1202/112/19 Wasserundurchlässigkeit in Verbindung mit WP Sulfatex
- AbP gemäß PG AIV-F\_P-1201/551/18 MPA BS
- AbP gemäß PG MDS\_P-1201/552/18 MPA BS
- AbP gemäß PG ÜBB\_P-1201/553/18 MPA BS
- Prüfung zur Bestimmung der Rissüberbrückung\_Prüfbericht 19-438 Brifa
- Abdichtung Gebäudesockel mit bodentiefen Fenstern (einschaliges Mauerwerk mit WDVS)
- Abdichtung bodentiefer Fenster (zweischaliges Mauerwerk)
- AgBB-Zertifikat MB 2K
- Temperaturwechselverträglichkeit n. DIN EN 1504-2\_Kiwa P12015
- AbP gemäß PG FBB - P-1202/361/19 MPA BS
- Prüfbescheinigung HFA Stauwasser-Anschluss bodentiefe Elemente

#### Возможные системные продукты

- Protect MKT 1\* (3024)
- Kiesol (1810)
- Kiesol MB (3008)
- WP DS Levell (0426)
- VM Fill (0517)
- VM Fill rapid (0519)
- Гидроизоляционные обмазки Remmers
- Multikleber (2856)
- DS Protect (0823)
- Tape VF 120 (5071)
- Color PA (6500)

\* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.


Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

#### Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым, свободным от пыли, масел, жиров и опалубочных смазок.  
Неминеральным основаниям придать шероховатость.
- **Подготовка поверхности**  
Удалить острые выступы и остатки строительного раствора.  
На внешних углах и кромках снять фаску.  
Во внутренних углах утопить в материал шовную ленту серии Tape VF и закруглить ее с радиусом < 20 мм.  
Альтернативно выполнить выкружку подходящим для этого раствором.  
Углубления > 5 мм заделать специальной шпатлевкой или продуктом MB 2K с подходящим кварцевым песком (в пропорции от 1:1 до 1:3).  
В местах прохода коммуникаций пластиковые трубы обработать наждачной бумагой, металлические трубы очистить и при необходимости отшлифовать.  
При необходимости обеспечить защиту от воздействия влаги со стороны строительной конструкции (т.н. обратносторонней влаги).  
Впитывающие минеральные основания загрунтовать составом Kiesol MB.  
Выполнить шпатлевание на сдир в качестве контактного слоя, а также во избежание появления пузырей (расход MB 2K ок. 500 г/м<sup>2</sup>).

#### Подготовка материала


- **Комби-упаковка**  
Перемешать жидкий компонент строительным миксером.  
Разрыхленную сухую смесь полностью добавить в жидкий компонент.  
Перемешать в течение 1 минуты, затем прервать процесс и дать воздуху выйти.





Стряхнуть сухую смесь, налипшую на стенки емкости.  
Еще раз перемешать в течение 2 минут.  
В процессе перемешивания держать насадку миксера ближе к дну емкости.

## Порядок применения



### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

### ■ Время пригодности к применению (+20 °C)

30 - 60 минут

#### Вертикальная гидроизоляция

Нанести материал в два слоя на подготовленное основание.

#### Горизонтальная гидроизоляция

Нанести материал в два слоя на подготовленное основание.

После высыхания перед укладкой стяжки уложить двухслойную полиэтиленовую пленку.

По краям заводить гидроизоляцию до проектной отметки чистого пола либо до уровня горизонтальной отсечной гидроизоляции.

#### Горизонтальная отсечная гидроизоляция при возведении кладок

Нанести материал в два слоя на подготовленное основание.

#### Стыки/примыкания

Угловые швы и швы примыканий, а также места соединений с вертикальными конструктивными элементами (например, "французские" окна, двери и др.) перекрыть с помощью шовных лент серии VF.

Нанести материал, уложить шовную ленту Tape VF, утопив ее в слой материала, избегая при этом образования складок.

#### Места прохода коммуникаций

В местах прохода труб нанести гидроизоляционный материал вокруг трубы в форме галтели.

Участки прохода труб, выполненные с применением фланцев с посадкой на клей или сборных фланцев, связать с гидроизоляционным покрытием.

Для вида влажной нагрузки "Напорная вода" рекомендуется применение фланцев Remmers Rohrflansch.

#### Цокольная штукатурка

Перед последующим оштукатуриванием на последний слой гидроизоляции нанести дополнительный слой материала методом обмазки и «свежее по свежему» выполнить предварительный штукатурный набрызг при помощи материала SP Prep по всей поверхности.

Последующие клеевые и армирующие растворы можно наносить примерно через 4 ч без дополнительного слоя обмазки/ предварительного набрызга.

#### Облицовка плиткой и другие виды отделки

Через 4 часа можно наносить клеевые, шпатлевочные и армирующие растворы

#### Окрашивание

Непосредственное окрашивание дисперсионными красками с высоким содержанием связующих веществ.

Всегда выполнять пробное нанесение!

## Указания по применению

При работе с гидроизоляционными материалами, наносимыми в жидком виде, в результате прямого воздействия солнечного света и/или ветра возможно



ускоренное образование пленки и сопутствующее образование пузырей.  
 Не применять под воздействием прямого солнечного излучения.  
 Не применять на необработанном (например, неанодированном) алюминии.  
 Шпатлевание на сдир не является гидроизоляционным слоем.  
 Максимальная общая толщина свежего слоя не должна превышать 5 мм.  
 Преждевременного образования поверхностной пленки в емкости можно избежать путем приведения материала в движение (например, перемешиванием).  
 Схватившийся материал нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.  
 Защищать свеженанесенное гидроизоляционное покрытие от дождя, прямого воздействия солнечного света, мороза и образования конденсата.  
 Сухое гидроизоляционное покрытие защищать от механического повреждения.  
 Не предназначено в качестве гидроизоляции под валковые опорные элементы без использования дополнительной прослойки, распределяющей нагрузку.  
 При проведении работ в закрытых помещениях обеспечить достаточную вентиляцию (при необходимости использовать средства защиты органов дыхания).  
 При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со специалистами компании Remmers.

## Варианты применения

## ■ Таблица значений расхода

Класс водного воздействия (по DIN 18533)	Класс нагрузки (DIN 18195)	Толщина сухого слоя (мм)	Толщина свежего слоя (мм)	Количество нанесения (кг/м <sup>2</sup> )	Удельный расход 25 кг (ведро) (м <sup>2</sup> )
W1.1-E/W1.2-E* Грунтовая влага и ненапорная вода	Класс нагрузки 4 Грунтовая влага и ненапорная вода	≥ 2,0	~ 2,2	~ 2,2	~ 11,3
W2.1-E** Умеренное воздействие напорной воды (глубина заложения <3 м ниже уровня грунтовых вод)	Класс нагрузки 6 Скапливающаяся инфильтрационная вода и напорная вода	≥ 3,0	~ 3,3	~ 3,3	~ 7,5
W2.1-E** Умеренное воздействие напорной воды (глубина заложения <3 м ниже уровня грунтовых вод)	Гидроизоляция участков стыка с элементами из водонепроницаемого бетона	≥ 3,0	~ 3,3	~ 3,3	~ 7,5



W2.2-E*** Высокое воздействие напорной воды (глубина заложения >3 м ниже уровня грунтовых вод)	---	$\geq 4,0$	$\sim 4,4$	$\sim 4,4$	$\sim 5,6$
W3-E** Ненапорная вода на обвалованном грунтом перекрытии	Класс нагрузки 5 Ненапорная вода на обвалованном грунтом перекрытии	$\geq 3,0$	$\sim 3,3$	$\sim 3,3$	$\sim 7,5$
W4-E Водяные брызги на цокольном участке стены и капиллярная влага в/под заглубленными в грунт стенами	Гидроизоляция против водяных брызг / гидроизоляция цоколя	$\geq 2,0$	$\sim 2,2$	$\sim 2,2$	$\sim 11,3$
W4-E Водяные брызги на цокольном участке стены и капиллярная влага в/под заглубленными в грунт стенами	Горизонтальная гидроизоляция участков возведения кладок	$\geq 2,0$	$\sim 2,2$	$\sim 2,2$	$\sim 11,3$
---	Водяные резервуары глубиной наполнения водой до 8 метров	$\geq 3,0$	$\sim 3,3$	$\sim 3,3$	$\sim 7,5$

\* для работ по каменной кладке, требующих специального согласования

\*\* требуется согласование работ в особом порядке

\*\*\* только на бетонных поверхностях с глубиной заложения до 8 м ниже уровня грунтовых вод, требуется договорное согласование работ в особом порядке

Поправка на шероховатость основания согл. DIN 18533:

du = шпатлевание на сдир с расходом  $\sim 0,5 \text{ кг/м}^2$  (зависит от основания)

dv = - при использовании кельмы с контролем толщины не требуется

- без использования кельмы с контролем толщины расход  $\sim 0,4 \text{ кг/м}^2$  ( $d_{\min} = 3 \text{ мм}$ )

(<sup>1</sup>) Для продукции с номером партии до 31108815 включительно расход составляет не менее  $1,2 \text{ кг/м}^2$  на мм толщины сухого слоя.

## Общие указания

Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при  $20 \text{ }^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха 65 %.

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.



Руководствоваться „Директивой по планированию и проведению гидроизоляционных работ на конструкциях, имеющих контакт с грунтом, с применением эластичных гидроизоляционных обмазок“ („Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtungen erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen“), объединение Deutsche Bauchemie, изд-е 2-е, 2006 г. При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях. Документацию об испытаниях можно получить на сайте [www.remmers.com](http://www.remmers.com). Всегда выполнять пробное нанесение!

#### Рабочий инструмент / очистка



Смесительный инструмент, черпак, кельма гладкая, кельма с контролем толщины нанесения, кисть-макловица, кисть плоская, валик.

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой. Засохшие остатки материала удалять механическим способом.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 9 месяцев.

#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.