

Ньюсейн 143S

Техническая спецификация

Ньюсейн 143S — это жидкий PTMEG-преполимер на основе TDI, предназначенный для литья изделий инженерно-технического назначения.

Произведен в Великобритании на заводе компании Notedome Ltd.

Преимущества

- Высокий уровень физических свойств
- Хорошая устойчивость к динамическим нагрузкам
- Хорошая стойкость к гидролизу
- Низкая вязкость

Сфера применения

- Колеса для тележек, погрузчиков и транспортёров
- Ролики (сталелитейная и бумажная промышленность)
- Сита, грохота (горнодобывающая промышленность и разработка карьеров)
- Гидроциклоны
- Уплотнения
- Детали для тюнинга ходовой (автомобилестроение)
- Футеровка, защита металлических поверхностей

Химические и физические свойства

| ПОКАЗАТЕЛЬ | | |
|---|------------------------|--|
| % NCO (среднее) | 4,3% | 4,3% |
| Отвердитель | MOCA | Жидкий отвердитель Ньюсейн CA6/ TDI 300 |
| Рекомендованная стехиометрия | 95% | 95% |
| Соотношение отвердителя к 100 частям преполимера, по весу | 12,9 | 10,4 |
| Вязкость при 100 °C | 430 мПа/сек | 580 мПа/сек |
| Время жизни (на 500 грамм смеси) | 12 мин | 10 мин |
| Твердость по Шору после 24 часов | 90 °A 37 °D | 89 °A |
| 100% Модуль упругости | 8,7 МПа | - |
| 300% Модуль упругости | 20,7 МПа | 12,4 МПа |
| Предел прочности на разрыв | 45,5 МПа | 30,4 МПа |
| Удлинение на разрыв | 410% | 500% |
| Прочность на разрыв | 87,7 кН/м | 77 кН/м |
| Остаточная деформация при сжатии | 30% | - |
| Потеря при истирании | 34 мм ³ | - |
| Упругость | 43% | - |
| Удельный вес | 1,09 г/см ³ | - |

Свойства, представленные в таблицах, могут изменяться в зависимости от метода и условий переработки

Рекомендуемые условия переработки

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ПРЕПОЛИМЕР | ОТВЕРДИТЕЛЬ |
|---------------|------------|-------------|
| Гомогенизация | + | + |
| Дегазация | + | + |

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ | |
|-------------------------|--------------------|---|
| Отвердитель | МОСА | Жидкий отвердитель Ньюсейн CA6/ TDI 300 |
| Температура преполимера | 75 °C | 70 - 80 °C |
| Температура отвердителя | 110 °C | 40 °C |
| Температура формы | 90 °C | |
| Пост-отверждение | 16 часов при 90 °C | |

Рекомендации по переработке

- Перед применением рекомендуется провести тест-пробу на малом количестве материала - Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт!
- При работе с материалом необходимо использовать защитные очки и перчатки.
- Перерабатывать материал необходимо в помещении, где присутствует вентиляция.
- Для достижения оптимального качества сшивки советуем работать в относительно изотермической среде при температуре 25°C.
- Рекомендуем очистить и вытереть насухо поверхности, с которыми система контактирует.
- Перед использованием модели или формы должны быть обработаны анти адгезионным составом на основе силикона или воска.
- Разогрейте преполимер и отвердитель до рекомендованной температуры переработки и тщательно перемешать в таре до однородного состояния.
- При необходимости добавьте пигмент в преполимер.
- Тщательно перемешайте компоненты, используя поочередно две чистые тары.
- По возможности удалите воздух из смеси с помощью вакуумирования.
- Произведите заливку в предварительно подогретую до рекомендованной температуры форму.
- Для полной полимеризации смеси следуйте рекомендациям, представленным в таблице выше.
- При многократном нагреве компонентов, или при длительном нагреве выше рекомендуемой температуры переработки, преполимер может безвозвратно затвердеть. А качество и свойства готового полиуретана может существенно снизиться.
- Избегайте длительного хранения преполимера при высоких температурах. Это приведет в дальнейшем к низкой твердости готового изделия и более низким свойствам отверженного материала.
- Избегайте насыщение влагой компонентов. Частично использованную тару необходимо заполнить сухим азотом и герметично закрыть.

Хранение

Полиуретановый эластомер Ньюсейн 143S поставляется в бочках по 25 кг. Срок хранения материала составляет 12 месяцев от даты производства при условии соблюдения условий транспортировки и хранения. Продукт необходимо хранить в прочно закрытой таре при температуре от 15°C до 25°C. Защищать от контакта с влагой.

Сервис

Наш отдел по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют гарантии в свете судебной практики. Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта и бесплатных советов и консультаций.