

# TDI 83A

## Техническая спецификация

TDI 83A — это жидкий полиэфирный (PTMEG) преполимер на основе TDI. При отверждении с МОСА или с жидким отвердителем TDI 300/ Ньюсейн СА6 применяется для получения эластомера с твердостью 83 по Шору А.

Произведен в ЕС.

### Преимущества

- Высокие показатели на истирание
- Устойчивость к маслам и растворителям
- Хорошая стойкость к гидролизу
- Обладает высокой несущей способностью
- Устойчивость к низким температурам
- Хорошая текучесть

### Сфера применения

- Производство листов, стержней
- Изготовление роликов, валиков, колес, скребков
- Производства промышленных деталей различной сложности – шин для вилочных погрузчиков, прокладок, уплотнений, шестерен, соединительных муфт
- Детали для тюнинга ходовой (автомобилестроение)
- Возможность футеровки металлических поверхностей

### Химические и физические свойства

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
NCO	3,30 %
Внешний вид при 20°C	Парафин образная масса
Плотность при 20°C	1,05 гр/см³
Вязкость при 80°C	1 000 – 1 500 мПа/сек

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Твердость по Шору после 24 часов	83 °A
Предел прочности на разрыв	30 МПа
Коэффициент 100%	4,6 МПа
Коэффициент 300%	8,1 МПа
Угловая прочность на разрыв	74 КН/м
Удлинение на разрыв	580%
Усадка при сжатии 22 часа при 70°C	29%
Прочность на истирание	36 Н/мм³
Удельная масса	1,08 г/см³

## Рекомендуемые условия переработки

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Соотношение преполимер TDI 83A, по весу	100
Соотношение компонентов МОСА, по весу	10,5
Соотношение компонентов жидкий отвердитель TDI 300/ Ньюсейн СА6, по весу	8,42
Температура преполимера TDI 83A	80 – 85 °C
Температура отвердителя МОСА	115 - 120 °C
Температура жидкого отвердителя TDI 300/ Ньюсейн СА6	20 – 40 °C
Температура формы	90 - 100 °C
Время жизни (100 грамм при 80 °C)	10 мин
Время извлечения из формы при 100°C	30 - 45 мин
Постобработка при 100°C	16 часов

*Свойства, представленные в таблицах могут изменяться в зависимости от метода и условий переработки.*

## Рекомендации по переработке

- Перед применением рекомендуется провести тест-пробу на малом количестве материала - Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт!
- При работе с материалом необходимо использовать защитные очки и перчатки.
- Перерабатывать материал необходимо в помещении, где присутствует вентиляция.
- Рекомендуем очистить и вытереть насухо поверхности, с которыми система контактирует.
- Перед использованием модели или формы должны быть обработаны анти адгезионным составом на основе силикона или воска.
- Разогрейте преполимер и отвердитель до рекомендованной температуры переработки и тщательно перемешать в таре до однородного состояния.
- При необходимости добавьте пигмент в преполимер.
- Тщательно перемешайте компоненты вместе, используя поочередно две чистые тары.
- По возможности удалите воздух из смеси с помощью вакуумирования.
- Произведите заливку в предварительно подогретую до рекомендованной температуры форму.
- Для полной полимеризации смеси следуйте рекомендациям, представленным в таблице выше.
- При многократном нагреве компонентов, или при длительном нагреве выше рекомендуемой температуры переработки, преполимер может безвозвратно затвердеть. А качество и свойства готового полиуретана может существенно снизиться.
- Избегайте длительного хранения преполимера при высоких температурах. Это приведет в дальнейшем к низкой твердости готового изделия и более низким свойствам отверженного материала.
- Избегайте насыщение влагой компонентов. Частично использованную тару необходимо заполнить сухим азотом и герметично закрыть.

## Хранение

TDI 83A поставляется в бочках по 25 кг. Срок хранения материала составляет 12 месяцев от даты производства при условии соблюдения условий транспортировки и хранения. Материал необходимо хранить вочно закрытой таре при температуре от +15°C до +25°C. Защищать от контакта с влагой и теплом.

## Сервис

Наш отдел по техническому применению всегда к Вашим услугам.

Наши данные основаны на нашем прежнем опыте и не представляют гарантии в свете судебной практики. Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта и бесплатных советов и консультаций.