

DAILY ACRYL FILLER 2K HS 4:1

F-440, - 441, -442



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Швидкосохнучий двокомпонентний акриловий ґрунт. Має дуже хороші властивості нанесення – відмінне вирівнювання та високе наповнення. Ідеально підходить для швидкого і дрібного ремонту, а також для ремонту всього кузова авто. Цей продукт забезпечує дуже хороший захист від корозії. Має адгезію до сталевих, алюмінієвих, оцинкованих поверхонь, поліефірних ламінатів, а також поліефірних шпаклівок. Призначений для сухого та мокрого ручного/машинного шліфування.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Поверхня, що ремонтується, повинна бути чистою, сухою, матовою і знежиреною. Відміряйте суміш А+В за об'ємом: 4 об'ємні частини наповнювача (А) і 1 об'ємна частина затверджувача (В), потім ретельно перемішати. Для зменшення в'язкості дозволяється додавання акрилового розріджувача Т-900. Наносити за допомогою пульверизатора (форсунка 1,6 - 2,2 мм) в 1-3 шари, з інтервалом 5 - 7 хвилин для випаровування розчинників перед нанесенням наступного шару.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ: VOC 2004/42/ІІВ(с)(540) макс. 540 г/л

Наповнювач:

Термін зберігання: 12 місяців

Щільність (20°C): 1,44 – 1,48 г/см³

Колір: сірий

Затверджувач:


Термін зберігання: 12 місяців

Щільність (20°C): 0,98 – 1,00 г/см³

Колір: безбарвний

Також доступний у білому (F-441) і чорному (F-442) кольорах.

ЗМІШУВАННЯ

	По об'єму		По вазі
	Наповнювач (А)	4	100
Затверджувач (В)	1	16.9	
Розріджувач (С)	0-25% від об'єму компоненту А		0-22% від ваги компоненту А

В'ЯЗКІТЬ




	DIN sup 4 mm (20°C)	25 - 30 сек
---	-----------------------	-------------

ЗАСТОСУВАННЯ

	Пневматичний фарбопульт	Дюза		Тиск	
		1.6 - 2.2 mm		Робочий тиск відповідно до рекомендацій виробника фарбопульту	
	Нанесення	Кількість шарів	Міжшарова сушка	Товщина одного шару	Товщина сухої плівки
		1 - 3	5 - 7 хв	55 - 60 мкм	55 - 180 мкм
Рекомендовані умови застосування		Температура 18 - 22°C, відносна вологість повітря 40 - 60%			
Теоретична витрата		10 м ² /л (з товщиною сухої плівки 60 мкм)			
Життєздатність (20°C)		до 1 години			

DAILY ACRYL FILLER 2K HS 4:1
F-440, - 441, -442



ЧАС СУШІННЯ			
	Температура	60°C	20°C
	Час сушки	15 - 20 хв	2.5 - 3 год
	ІЧ-сушка	Короткі та середні хвили: 12 - 15 хв Дотримуйтеся рекомендацій виробника ІЧ-лампи. Дотримуйтеся часу витримки перед сушкою.	
	Сухе шліфування	P400 - P600	
	Шліфування з водою	P800 - P1000	

ПРИМІТКИ:

Дозвольте продукту досягти рекомендованої температури нанесення природним, непримусовим шляхом (уникайте швидкого нагрівання/охолодження). Температура виробу і предмета, що фарбується, повинна відповідати температурі навколишнього середовища - прибл. 20°C .

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Берегти від морозу, тепла, сонячного світла та вологи. Зберігати щільно закритим у сухому та прохолодному місці. Рекомендована температура зберігання: від +10 до +30°C .