

Пігменти у вигляді порошку

ОПИС

Пігменти ISOMAT DECO COLOR - високоякісні неорганічні пігменти, які використовуються для фарбування розчинів і бетону. Ідеально підходить для фарбування цементних розчинів.

Сфери застосування

Пігменти ISOMAT DECO COLOR використовуються в поєднанні з цементними розчинами DUROCRET-DECO і DUROCRET-DECO FINISH для створення різноманітних кінцевих відтінків. Їх також можна додавати до будь-якого іншого розчину, який потрібно пофарбувати, наприклад до самовирівнювальних розчинів FLOWCRET або будь-якого іншого розчину чи бетону, які можна приготувати на місці.

Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Технічні дані

форма: пігмент у вигляді порошку 10
колір: обраних кольорів

Інструкція по застосуванню

Щоб досягти кращого змішування, пігмент слід розчинити у воді для замішування перед додаванням розчину.

Також можна додати пігмент після того, як розчин буде змішаний з водою, але в цьому випадку він повинен бути ретельно перемішаний, щоб уникнути нерівномірного забарвлення розчину. У великомасштабних застосуваннях бажано спочатку розчинити пігмент у воді.

Крім того, кінцевий відтінок - особливо якщо вибрано світлий колір - буде легше отримати, якщо розчин, який потрібно забарвити, білий. Пігменти також можна поєднувати один з одним. У DUROCRET DECO COLOR SYSTEM орієнтовно рекомендовано та представлено 96 комбінацій, з набагато більшою кількістю потенційних тонів, доступних для кінцевого користувача.

Споживання

Рекомендується використовувати дози, зазначені для 96 рекомендованих відтінків, або додавати стільки 50 г доз, скільки потрібно, щоб досягти бажаного кольору. В обох випадках співвідношення вказано на 25 кг DUROCRET-DECO або DUROCRET-DECO FINISH. Якщо потрібно більше 10 дозувань по 50 г, рекомендуємо звернутися до відділу технічної підтримки ISOMAT.

Упаковка

Пластикові контейнери по 250 г, які містять 5 пакетів пігменту по 50 г.

Термін придатності/Зберігання

12 місяців з дати виробництва, якщо зберігати в оригінальній невідкритій упаковці, в захищених від вологи та морозу місцях.

Зауваження

- Температура під час нанесення повинна бути від +5°C до +30°C.
- Інструменти та вода для змішування, які будуть використовуватися, повинні бути ідеально чистими, щоб уникнути зміни кольору.
- Кількість води, яка використовується в кожній суміші, має бути однаковою.
- Кінцевий відтінок залежить від товщини розчину, основи та умов навколишнього середовища.
- Щоб отримати бажаний колір, настійно рекомендується спочатку спробувати його в реальних умовах нанесення та перевірити остаточний відтінок після висихання розчину.

ISOMAT SA
БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ ТА РОЗТИРИ Салоніки: 17-й км
Салоніки - Аг. Афанасій PO BOX 1043, 570 03 Аг.
Афанасій
Тел. 2310 576 000 Факс: 2310 722 475
Афіни: 57-й км Національної дороги Афіни-Ламія, 32011 Inofita
Тел. 22620 56 406 Факс: 22620 31 644
www.isomat.eu Електронна адреса: info@isomat.eu