



BORITEX CLASSIC

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Тонкошарове лазурне покриття призначене для декору і захисту деревини, як, наприклад: панелі, оббивки стін і стель, огорожі, прості меблі тощо. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- Прозоре покриття, що підкреслює природний вигляд деревини
- Декоративний захист
- Глибокий захист деревини
- Без вмісту біоцидних засобів
- Легке нанесення

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|-------------------------|---|
| СКЛАД | Спеціальна алкідна зв'язувальна речовина, розчинник, прозорі мікропігменти |
| КОЛІР | Безбарвний+11 стандартних кольорів, 75 кольорів згідно системи колерування HGMIX |
| КОЛІРУВАННЯ | Змішування стандартних кольорів у будь-якому співвідношенні, HGMIX |
| ЩІЛЬНІСТЬ | 0,85 г/мл |
| РОЗВЕДЕННЯ | Без розведення |
| EU VOC категорія і межі | IIA (f), 700 г/л (2010); наш продукт містить макс. 660 г/л, база до 690 г/л |
| ПАКУВАННЯ | Стандартні кольори: 0,75 л, 2,5 л, 5 л, 10 л; HGMIX: 1 л, 3 л, 10 л |
| ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ | Термін придатності зазначений на упаковці і дійсний за умови зберігання у сухому приміщенні (+5°C до +35°C) у оригінально закритій заводській тарі. |

| ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ | | | | |
|--|--|-----------|-------|------|
| СПОСІБ НАНЕСЕННЯ | розведення | в'язкість | сопло | тиск |
| пензлик, валик, серветка, занурення | | | | |
| УМОВИ РОБОТИ | температура фарби, повітря і підкладки не нижче +5°C | | | |
| ВИСИХАННЯ (T=20°C, відн. вологість повітря 65%) | Покриття суше «від пилу» через ~ 5 г, міжшаровий інтервал = 10 г. Зниження температури та підвищення відносної вологості повітря подовжує час висихання. | | | |
| ВИТРАТА | Теоретична витрата на одношарове покриття: 10-12 м ² /л Практична витрата залежить від обробки і породи деревини, а також способу нанесення. | | | |
| ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ | TESSAROL розріджувач | | | |

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:

Нова деревина

Вміст води у хвойній деревині не повинен перевищувати 15%, у листяній - 12%. Суху поверхню відшліфувати і очистити. За допомогою **TESSAROL NITRO розріджувача** видалити віск, смоли і олії.

Оновлення старих покриттів

Непошкоджені покриття очистити і відшліфувати, а пошкоджені повністю видалити.

СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ:

| ТИП ПІДКЛАДКИ | | ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ | ПРОСОЧУВАЧ | | ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ |
|----------------|-------------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
| НОВА ДЕРЕВИНА | всередині | Шліфування, видалення забруднень | / | / | 2 - 3 x BORITEX CLASSIC |
| | Вологі приміщення зовні | | 1x BORITEX BASE | / | 2 - 3 x BORITEX CLASSIC |
| | | | 1x BORITEX BASE | / | 3 x BORITEX CLASSIC |
| СТАРІ ПОКРИТТЯ | всередині | Очищення, шліфування і видалення пошкоджених покриттів | / | / | 1-2 x BORITEX CLASSIC |
| | зовні | | Для дуже пошкодженого покриття 1x BORITEX BASE | 1x BORITEX CLASSIC | 1-2x BORITEX ULTRA |



ПРИМІТКИ І ОСОБЛИВОСТІ

- Перед початком робіт фарбу слід ретельно перемішати.
- Для оновлення старого покриття вибрати колір, світліший за попередній, або змішати початковий колір з безбарвним. Кількість шарів впливає на колір покриття, тобто з кожним шаром воно стає темнішим.
- Порода деревини суттєво впливає на кінцевий колір покриття, тому рекомендується провести тестування на невеликій ділянці поверхні.
- Під час фарбування панелей рекомендується захистити деревину з обох сторін, оскільки завдяки цьому досягається її краща габаритна стабільність.
- BORITEX CLASSIC можна використовувати у якості ґрунтовки перед застосуванням IDEAL паркетного лаку і лаків TESSAROL.
- BORITEX CLASSIC зберігати у оригінальній, щільно закритій тарі у сухому приміщенні (від +5 до +35 ° C). При переливанні залишків лазурі у тару меншої ємності, її слід щільно закрити і позначити.