
























MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЕР

- Грунт і грунт-наповнювач
- Дуже висока товщина плівки (до 180 μm в 3 шари)
- Добра вертикальна стабільність, наповнюючі властивості
- Легко шліфується
- Швидко сохне, забезпечуючи економію часу та відмінну поверхню для подальшого фарбування.
- Колір: сірий, білий та чорний - допустимо змішування на установці
- Відповідає VOC вимогам

	FE	ZN	AL
ТИП ПОВЕРХНІ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
		MOBIHEL ПАСИВАТОР	MOBIHEL ПАСИВАТОР

MOBIHEL ПАСИВАТОР можна наносити змоченою серветкою або розпилювачем. Після пасивування почекайте 7 - 10 хв. (не більше 15 хв!), потім нанесіть наповнювач.

	Співвідношення змішування за об'ємом:	 MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЕР MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 700 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100	4 частини 1 частина 10%
		 MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЕР MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 750W MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2500	4 частини 1 частина 10%

	Співвідношення змішування по вазі:	MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЕР MOBIHEL 2К ЗАТВЕРДЖУВАЧ 700 / 750W MOBIHEL 2К РОЗРІДЖУВАЧ 2100 / 2500	100 г 15 г 7 г
	Життєздатність суміші :	2 год	
	Робоча густина: DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	32 - 37 сек	
	Нанесення розпиленням:	1,6 – 1,8 мм 2 – 2,5 бар	
	Кількість шарів: Товщина покриття:	1 - 3 шари 1 шар: 60 μm 3 шари: 180 μm	
	Витримка/випарювання:	10 - 15 хв / 20°C між шарами 15 - 20 хв / 20°C перед сушкою у печі	
	Час висихання при 20°C: Час висихання при 60°C:	1,5 год товщина 60 μm 4 - 5 год товщина 180 μm 20 хв товщина 60 μm 30 хв товщина 180 μm	
	Час висихання (інфрачервона коротка хвиля)	10 хв - 60 μm 15 хв - 120 μm 20 хв - 180 μm Відстань до об'єкта: 70 - 80 см	
	Сухе шліфування:	P360 - P600	
	Вологе шліфування:	P600 - P1200	
	Подальша обробка:	Всі фінішні покриття системи MOBIHEL	
	Термін зберігання:	18 місяців	

2004/42/II B(ц) (540) 530

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (ц), підготовлених до нанесення, складає 540 г/л. VOC нашого матеріалу складає 530 г/л.

2К матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими.

Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.