

DACHOWA Dachvent 140 NG 135 г/м²

Основні властивості. Супердифузійна мембрана DACHOWA Dachvent 140 NG 135 г/м²:

- рівень цупкості матеріалу – 135 г/м²;
- паропроникний показник Sd – 0,015 м;
- обсяг допустимих температурних коливань – від -40 до +90 градусів за Цельсієм;
- рівень витривалості до розривання – 280/190Н/5 см;
- рівень вогнестійкої класифікації – Е;
- розмір рулона: 1,6 x 50 м