



Параметр	Показатель
Материал	полипропилен 3 слоя
Вес (г/м.кв.)	265 +/- 20%
Sd – эквивалентный диффузионный слой воздуха [м]	0,015 (+ 0,02 / -0,01)
Прочность на разрыв [Н / 5 см]	вдоль 500 (+60 /-80) поперечно 550 (+ 60 /- 80)
Удлинение при разрыве [%]	вдоль 60 (+/- 40) поперечно 80 (+/- 40)
Сопротивление водяного столба [м]	1
Размеры рулона д*ш [м]	50*1,6
Клас горючести	E- d2
Применяется под:	фальцевая кровля, натуральная черепица (керамическая, цементно-песчанная), сланец