

Склад суміші

Сірий цемент з білими полістирольними кульками.

Пакування

Артикул	Вміст в кг	Вміст при доставці
303770	20.0	1 мішок
309654	7.5	1 відро

Технічна карта продукту

Властивості	Стандарт	Класифікація
Горючість	DIN 4102-1	A1 негорючий
Основа		
Добавки і волокна		
Справжня об'ємна щільність Міцність на стиск (клас)	DIN 18 550/EN 998-1	< 700 кг/м ³ P II/CS II
Міцність на стиск		са. 2,0 N/мм ²
Теплопровідність	EN 1745	<0,15 Вт/мК
Паропроникність		μ < 20
Потреба у воді		приблизно 8 літрів на мішок 20 кг
Макс. товщина покриття		40 мм
Початкова міцність		приблизно через 90 хв
Температура використання		від +5°C до +35°C
Зберігання		18 місяців, в сухому місці на піддонах

Підготовка

- Спочатку додати воду в змішувач, потім суміш.
- На 20 кг / 7,5 кг суміші потрібно приблизно 8 л / 3 л води. Не додавати ніяких сторонніх речовин.
- Добре перемішати і використати протягом 20 хвилин.

Використання

- За один раз можна наносити до 40 мм розчину.
- Для досягнення більшої товщини шару необхідно, після затвердіння, нанести наступний шар розчину.

Очищення

Не затвердівший дисперсійно illbruck PR005 можна видалити водою. Після дисперсійного затвердіння розчин можна видалити тільки механічно.



PR005

Теплоізоляційна суміш illbruck PR005

Ця суміш призначена для проведення ремонтних робіт на укосах віконних прорізів зовні та всередині будинків і використовується для створення гладкого покриття в зазорі, як вимагає DIN 4108, частина 7.

illbruck PR005 підходить для використання профільних елементів підвіконної плити illbruck PR003 та з'єднувальних профілів illbruck PR013. Спеціальні волокна та добавки надають теплоізоляційному розчину особливі властивості, такі як зменшення термомістків, дужа товщина шару та оптимальний в'язучий стан. Спеціально для використання на сучасних високо теплоізолюваних стінах, різноманітних поглинаючих основах, та змінній силі нанесення.

Переваги

- Теплоізоляція.
- Швидко з'являється міцність, адгезія і склеювання з твердою піною з полістиролу.
- Для щілин великої ширини.

Таблиця витрат суміші

Покриття в	м ² /20 кг	пм/340мм	м ² /7,5 кг	пм/340мм
мм	мішок	стіна	відро	стіна
5	6,4	19	1,5	7,1
10	3,2	9,5	0,8	3,6
15	2,1	6,3	0,5	2,4
20	1,6	4,8	0,4	1,8
25	1,3	3,8	0,3	1,4

Витрати: 3 20 кг або 7,5 кг сухої суміші після змішування утворюється 32 л або 12 л розчину.

Запобіжні заходи щодо безпеки та охорони здоров'я

Поточну версію паспорту безпеки ви можете знайти за адресою www.illbruck.de

Сертифікати



Технічне обслуговування

За бажанням клієнта tremco illbruck надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. У зв'язку з тим, що ми не маємо ніякого впливу на умови

обробки і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів, вам слід самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті www.illbruck.de



tremco illbruck GmbH
 Werner-Haepf-Straße 1
 92439 Bodenwöhr
 Deutschland

T: +49 9434 208-0
 F: +49 9434 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de