



### Матеріал

SP030 однокомпонентний клей-герметик на гібридній основі. Твердіє під впливом вологи повітря.

### Галузь застосування

Підходить для внутрішнього застосування.

Застосовується для герметизації та склеювання скла з іншими матеріалами, такими як алюміній, сталь, скло та інші будівельні матеріали.

### Упаковка

картридж	310 мл
коробка	12 шт.

### Колір

кришталєво-прозорий

### Технічна інформація

Класифікація	Метод тестування	Показник
Щільність	DIN 52451-A	1,04 гр/см <sup>3</sup>
Усадка при товщині 20 мм	EN 27390	0 мм
Утворення плівки		за 5 хвилин
Швидкість затвердіння		4 мм / 1 день
Об'ємна усадка	DIN 52451	2,7%
Пружність при розтягуванні 100%	EN 28340	0,65 N/мм <sup>2</sup>
Межа міцності при розтягуванні	DIN 52 504 S2	прибл. 0,9 N/мм <sup>2</sup>
Гнучкість	EN 27389-B	> 50%
Твердість по Шору А		29
Робоча температура		від -40 °C до +80 °C
Температура нанесення		від +5 °C до +40 °C
Максимально допустима деформація		20%
Умови зберігання		у сухому місці від +5 °C до +25 °C
Термін придатності		12 місяців

### Підготовка

- Очищення поверхні: поверхні перед нанесенням мають бути чистими, вільними від пилу та жиру, повинні бути досить стійкими і сухими. Щоб забезпечити чистоту стику, края необхідно заклеїти скотчем.
- Залежно від поверхні доступні різні засоби для чищення. Поверхні, покриті порошковими фарбами, потрібно очистити ізопропанолом. Необхідно провести попередні випробування.
- Заповнення швів: для отримання оптимального профілю шва в разі потреби його слід заповнити поліетиленовим шнуром PR102. На проблемних або незнайомих поверхнях спочатку протестуйте продукт.

## SP030

### Гібридний клей-герметик



Кришталєво-прозорий, безбарвний екологічний клей-герметик на основі гібридної технології. Після затвердіння створює міцне та гнучке з'єднання. Хімічно інертний, не викликає корозії та сумісний з металами та більшістю будівельних матеріалів. Рекомендований для внутрішнього застосування, наприклад для вклеювання скла в металеві каркаси вітрин і шаф.

### Основні переваги

- Гарна адгезія
- Стійкий до лугів та розчинників
- Без запаху
- Застигає без усадки
- Не містить розчинників, ізоціанатів і силікону
- Кришталєво-прозорий

### Нанесення

SP030 треба наносити або вводити за допомогою ручного або пневматичного пістолета з картриджа безпосередньо в шви рівномірним способом без бульбашок. Вирівнювання поверхні потрібно виконати аерозольним засобом illbruck AA300 або illbruck AA301 перед формуванням скоринки. Потім зніміть захисну клейку стрічку.

### Видалення залишків

Свіжий продукт можна видалити очисником illbruck AT115 або illbruck AT200. Після затвердіння матеріал можна видалити лише механічно за допомогою відповідного інструменту (наприклад, ножа).

### Додаткова примітка

При використанні SP030 на природному камені не можна виключити забруднення крайових зон. Не рекомендується використовувати цей продукт для пластмас, чутливих до розтріскування під напругою, задніх поверхонь дзеркал, а також при тривалому впливі води. У разі контакту з бітумними будівельними матеріалами, що містять смолу та виділяють пластифікатори, може статися зміна кольору.

### Інформація про безпеку

Останню версію паспорту безпеки можна знайти на нашому сайті.

### Нанесення, витрати

Витрата матеріалу	
ширина x глибина шва, мм	витрата в п.м.
5x5	12,4
8x6	6,4
10x8	3,8
15x10	2
20x12	1,2
25x15	0,8
30x15	0,6

#### Технічне обслуговування

За бажанням клієнта Tremco CPG Germany надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

#### Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. У зв'язку з тим, що ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів, вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



Tremco CPG Germany GmbH  
Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@cpgeurope.com](mailto:info.de@cpgeurope.com)  
[www.cpg-europe.com/de\\_DE/](http://www.cpg-europe.com/de_DE/)