







## Технічна карта

**UNI**

## Універсальна шпаклівка

ВЛАСТИВОСТІ		
Шпаклівка <b>UNI</b> - це базова заповнювальна шпаклівка, рекомендована в основному для механічної обробки. Прекрасна шпаклівка для невеликих ремонтів. Має добру адгезію до основ, включно з вуглецевою сталлю та алюмінію. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.		
ОСНОВА		
поліефірні ламінати	шліфувати сухим способом P80 - P120 і знову знежирити змивкою для видалення силікону PLUS 780	
сталь	знежирити, шліфувати сухим способом P80 - P120 і знову знежирити.	
алюміній	знежирити, матувати шліфувальною шкуркою і знову знежирити	
двокомпонентні акрилові ґрунти	знежирити, шліфувати сухим способом P220 ÷ P280 і знежирити	
старі лакові покриття	знежирити, шліфувати сухим способом P220 ÷ P280 і знежирити	
УВАГА		
Шпаклівки не можна наносити безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primer), однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.		
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ		
	ШПАКЛІВКА ЗАТВЕРДЖУВАЧ	За вагою
		100 г 2 г
ЧАС ПРИДАТНОСТІ ДО НАНЕСЕННЯ ВІД МОМЕНТУ ЗМІШУВАННЯ З ЗАТВЕРДЖУВАЧЕМ		
Від 4 до 6 хвилин за температури 20°C		
ЧАС СУШІННЯ		
Від 20 до 30 хвилин за температури 20°C Цей час можна скоротити шляхом прогрівання протягом 10 хвилин за температури, що не перевищує 60°C.		

ПОКРИВАЄТЬСЯ (ЧИМ)		
Поліефірні оздоблювальні шпаклівки, поліефірні шпаклівки, що розпилюються, акрилові та епоксидні ґрунти		
УМОВИ НАНЕСЕННЯ		
Мінімальна температура нанесення становить +10°C		
НАНЕСЕННЯ		
	Очистити й шліфувати поверхню	
	Знежирити поверхню за допомогою PLUS 780	
	Дотримуватися необхідної кількості затверджувача. Ретельно змішати компоненти для отримання маси однорідного кольору. Вагові пропорції компонентів: до 100 г UNI додати 2 г затверджувача. Час придатності до нанесення 4-6 хв. при 20°C	
	Наносити за допомогою шпателя шар не товще 3 мм.	
	Почекати від 20 до 30 хвилин (при 20°C)	
	чорнове	оздоблювальне
	P80 - P120	P120 - P240
КОЛІР		
Бежевий		
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН LZO (VOC)		
VOC II/B/b ліміт* = 250г/л	90 г/л	
*Для суміші готової до нанесення.		
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ		
Розріджувач для акрилових продуктів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.		

<b>УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ</b>	
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.	
<b>ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ</b>	
UNI: 0,25кг; 0,5кг; 0,75кг; 1,0кг; 1,8кг; 2,0кг	24 місяці / 20°C
UNI: 3,0кг; 4,0кг; 4,5кг	12 місяців / 20°C
Затверджувач	18 місяців / 20°C
<b>БЕЗПЕКА</b>	
Див. Карта характеристики	
<b>КОМЕНТАРІЇ</b>	
Продукт призначений для професійного використання.	
<b>ІНША ІНФОРМАЦІЯ</b>	
№ реєстрації: 000024104  Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю	