

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## CL240

### 2K HS APPEARANCE CLEAR



#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лак CL240 2K HS Appearance Clear – это часть ремонтной системы Challenger. Этот универсальный лак с высоким содержанием сухого остатка обеспечивает превосходный долговечный внешний вид с отличным блеском. Благодаря широкому спектру отвердителей, – от очень медленного к быстрому – подходит для использования в самых разных условиях.



#### СВОЙСТВА

- Легко наносится
- Множество вариантов применения благодаря широкому спектру отвердителей.
- Очень быстрая воздушная сушка
- Отличная полируемость
- Отличная механическая, химическая и погодная устойчивость
- Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски

#### СПИСОК МАТЕРИАЛОВ


- CL240 2K HS Appearance Clear
- CL640 Hardener Fast
- CL650 HS Hardener Medium
- CL680 Hardener Slow
- CL705 Reducer Fast
- CL710 Reducer Medium
- CL715 Reducer Slow



#### Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Базовое покрытие Challenger: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.  
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



	Ремонт участка и деталей		Стандартная версия		Большая поверхность	
	Объем	Вес	Объем	Вес	Объем	Вес
<b>CL240</b>	2	100	2	100	2	100
<b>CL640</b>	1	50	-	-	-	-
<b>CL650</b>	-	-	1	48	-	-
<b>CL680</b>	-	-	-	-	1	49
<b>CL705 / CL710</b>	10 %	13	-	-	-	-
<b>CL705 / CL710 / CL715</b>	-	-	10 %	14	-	-
<b>CL710 / CL715</b>	-	-	-	-	10 %	14



Жизнеспособность при 20°C: 6 ч - 8 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
<b>Соответствующий</b>	1.2 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
<b>HVLP</b>	1.2 - 1.4 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 слоя

промежуточная и окончательная выдержка: 5 мин



	CL640	CL650	CL680
<b>20 °C</b>	4 ч	6 ч	-
<b>60 - 65 °C</b>	20 мин	30 мин	40 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения  
1/2 мощности: 5 мин  
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

### Продукты

CL240 2K HS Appearance Clear

CL640 Hardener Fast

CL650 HS Hardener Medium


CL680 Hardener Slow

CL705 Reducer Fast


CL710 Reducer Medium

CL715 Reducer Slow


### Набор материалов




Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Цветовой Каналі или в соответствующей технической документации



DIN 4: 17 - 19 при 20°C



55 - 65  $\mu\text{m}$  (2 слоя)



CL240 2K HS Appearance Clear может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

### Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Плотнo закрывайте банку с лаком и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

CL240

2K HS APPEARANCE CLEAR



Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.