

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

CL200

2K CLEAR

Challenger®

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный лак CL200 – это часть ремонтной системы Challenger. Подходит для использования в системах «базовый слой - прозрачный лак». Отличается короткими межслойными выдержками и очень быстро сохнет при комнатной температуре. Быстрая сушка от пыли позволяет минимизировать сорность и загрязнение поверхности. Предназначен для использования с подходящим отвердителем CL660.



СВОЙСТВА

- Простое соотношение смеси с отвердителем CL660 - 2:1
- Растворитель не требуется
- Легко наносится
- Подходит для воздушной, ускоренной и ИК-сушки.
- Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- CL200 2K Clear
- CL660 Universal Hardener

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

CL200


2K CLEAR

Challenger®


Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Базовое покрытие Challenger: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



Стандартная версия

	Объём	Вес
CL200	100 %	100
CL660	1	49




Жизнеспособность при 20°C: 4 ч




	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.3 - 1.5 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.3 - 1.5 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 слоя

промежуточная и окончательная выдержка: 5 мин



20 °C

CL660

60 - 65 °C

5 ч

20 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 5 мин
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует
VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

CL200

2K CLEAR


Challenger®

Продукты


CL200 2K Clear

CL660 Universal Hardener

Набор материалов




Пропорции смещивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Цветовой Канал или в соответствующей технической документации



DIN 4: 14 - 16 при 20°C



55 - 65 µm (2 слоя)



CL200 2K Clear может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригиналную упаковку.
- При необходимости минимальной регулировки вязкости, использовать растворитель Challenger Разбавитель (максимум 5%).
- Плотно закрывать банку с лаком и отвердителем сразу после использования, т.к. данный продукт реагирует с влагой воздуха и теряет отверждающую способность.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

CL200

2K CLEAR

Challenger®

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.