

Код Продукту: G920JU	Комерційна назва: VF A 892
Опис: Двокомпонентний поліуретановий прозорий ґрунт	

## Властивості

Основна область застосування	Двокомпонентний поліуретановий прозорий ґрунт, має хорошу покривну здатність, добре шліфується.
Метод Нанесення	Розпилення, налив, airless.
Термін придатності	1 рік

## Властивості застосування

Кількість нанесення	130 – 150 г/м <sup>2</sup>	В'язкість	47" +/- 5" DIN 4
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	44 +/- 2 %
Каталізатор	B40 50%	Питома вага	0,990 +/- 0,030 кг/л
Розчинник	DIL. POL. EXTRA 30%	Блиск	-
Час життя суміші	> 3 г	Ph	-

## Фізичні властивості

## Загальна інформація

Сушіння при 20°C		Тунельне сушіння	
Від пилу	15 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	30-40 хв	Час сушіння	-
Шліфування	3-4 години		
Наступне покриття	12 годин		
Штабелювання	4 години	Час охолодження	-

## Рекомендації щодо нанесення

Нанесіть шар барвника, рекомендована серія C520JU - UNICOLOR SERIE. Через 30 хв нанести методом розпилення G920JU - VF A 892 в кількості 130-150 г/м<sup>2</sup> із затверджувачем CAT. B 40 50% та розчинником DILUENTE POL. EXTRA. 30%. Після 40-60 хв нанести другий шар G920JU - VF A 892, як описано вище. Після 8-12 годин відшліфувати шліфувальним папером 220-240 та нанести шар поліуретанового лаку, рекомендовано H410JU - VPK 744 VARI GLOSS.

**Альтернативні затверджувачі****Характеристика**

Альтернативні затверджувачі	Характеристика
-	-
-	-

**Альтернативний розчинник**

Альтернативний розчинник

**Примітки**

Користувач несе відповідальність за нанесення виробу на місце з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.

**Зберігання**

Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 ° C до 35 ° C