



ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора»  
вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси, 18030, Україна (UA)

## «MIKS» ФАРБА ДЛЯ БЕТОННИХ ПОВЕРХОНЬ

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для фарбування бетонних підлог усередині і зовні приміщень. Фарба може застосовуватись для фарбування всіх видів мінеральних поверхонь (бетонних, цементних, асфальтних та інш.) усередині та зовні будівель, а також металевих і дерев'яних підлог у сухих приміщеннях.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до стирання
- Атмосферостійкість
- Стійкість до дії води, солей, мастильних матеріалів

### ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Склад	Смола акрилова, пігменти, наповнювачі, цільові добавки
Колір	У відповідності до заводських зразків кольору
Бліск	-
Густина	1,3 г/см <sup>3</sup>
Розчинник	Сольвент, ксилол
Паковання	25 кг
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виготовлення

### НАСТАНОВА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Методи нанесення	Розведення	Робоча в'язкість (20°C, В3-246, Ø 4 мм)	Сопло, мм (фарбопропилівач)	Тиск, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
Валик, пензель	-	-	-	-
Пневматичне розпилення	не більше 20 %	45-50	1,2-1,5	0,3-0,4 (3-4)
Умови нанесення	Температура повітря від 10°C до 30 °C, відносна вологість повітря не більше 80 %. Дозволяється нанесення фарби за температури до (-10) °C за умови повної відсутності льоду та інено на поверхні, яка фарбується.			
Час висихання	За температури (20±2) °C і відносної вологості повітря не більше 65 % - 1 год. Нижча температура та вища вологість повітря подовжують час висихання			
Витрата	Теоретична витрата при нанесенні в 1 шар: (8-10) м <sup>2</sup> /л; (6-8) м <sup>2</sup> /кг Практична витрата залежить від способу нанесення, виду і стану поверхні, яка фарбується			
Очищення інструментів	Сольвент, ксилол			

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: Нові бетонні поверхні витримати перед фарбуванням не менше

3-4 тижнів. Видалити пил, бруд, жирові та інші забруднення.

Поверхня повинна бути сухою і чистою.

Ремонт старих покриттів: Видалити частки старого покриття, що відлущується, пил, бруд, жирові та інші забруднення. Поверхня повинна бути сухою і чистою. Значно пошкоджені покриття повністю видалити.

## СИСТЕМИ ЛФП

Основа (тип поверхні)		Підготовка поверхні	Просочування/ грунтовка	Фінішне покриття		
Нові поверх- ні	Бетон, цемент	Зовні	Видалення пилу, бруду, інших забруднень	-	1 шар «MIKS» Лак для каменю (для дуже поглинальних поверхонь)	
		Усереди- ні примі- щені			2 шари «MIKS» Фарба для бетонних поверхонь (сушка між шарами - 6 год.)	
Старі покрит- тя	Бетон, цемент	Зовні	Видалення часток старого покриття, що відлущується, пилу, бруду, інших забруднень	-	-	1-2 шари «MIKS» Фарба для бетонних поверхонь (сушка між шарами - 6 год.)
		Усереди- ні примі- щені				

## ОСОБЛИВІ УМОВИ:

- Перший шар наносять фарбою для бетонних поверхонь, розведеною на 20 % сольвентом або ксилолом.
- Застосування «MIKS» лаку для каменю зменшує витрату фарби для бетонних поверхонь.
- Фарбування зовнішніх поверхонь не рекомендується проводити під прямими сонячними променями та у вітряну погоду.
- Дозволяється експлуатація готового покриття через 5 діб після висихання фарби.
- Зберігати в щільно закритій тарі, оберігаючи від дії вологи і прямих сонячних променів. **Берегти від вогню!**
- При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби індивідуального захисту.

Код УКТЗЕД – 3208.