

PremiumColor

Найвища якість фарбування з особливою насиченістю кольору та стійкістю до стирання.



Опис продукту

Сфера застосування

Для нанесення покриттів з насиченим кольоровим тоном на внутрішні настінні поверхні та стелі, що піддаються підвищеному механічному навантаженню. Служить в якості захисного фінішного покриття з аналогічним колірним тоном для поверхонь, попередньо покритих матеріалом Indeko-plus. При нанесенні PremiumColor виходить благородно-матова поверхня з особливою насиченістю кольору і знижується «ефект письма» на поверхнях з інтенсивним кольором.

Властивості

- розбавляється водою, екологічно чиста, зі слабким запахом
- придатна до ремонту
- мінімум емісій, не містить розчинників
- знижує ефект письма
- дуже міцна поверхня
- інтенсивна насиченість кольору
- проста у застосуванні

В'язуче

Дисперсія синтетичного матеріалу згідно DIN 55 945.

Упаковка/Розмір тари

1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л

Колірні відтінки

PremiumColor є виключно фінішним матеріалом і перед застосуванням повинен бути затонований в системі комп'ютерного тонування ColorExpress в необхідний колірний відтінок. При замовленні продукту одного колірного відтінку в кількості від 100 л за запитом він може бути доставлений із заводським тонуванням. Щоб визначити можливу помилку при тонуванні, перед застосуванням необхідно перевірити точність колірного тону. На дотичні поверхні необхідно наносити матеріал з однієї партії.

Ступінь глянце

Глибоко-матова (згідно DIN EN 13 300)

Зберігання

В прохолодному місці, але не на морозі.

Технічна характеристика

- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ Вологе витирання: | Клас 1, що відповідає "Стійка до стирання" згідно DIN 53 778 |
| ■ Максимальна величина зерна: | Мілке (< 100µm) |
| ■ Щільність: | бл. 1,1 г/см ³ |



Застосування	
Придатні основи	Основи повинні бути чистими, сухими та без розділяючих речовин.
Підготовка основи	Вид підготовки поверхні залежить від її властивостей. Необхідно дотримуватись вказівок по застосуванню в Технічній інформації для продукту Indeko-plus .
Метод нанесення	Наноситься щіткою або валиком.
Структура покриття	покривне проміжне покриття наноситься матеріалом Indeko-plus з колірним тоном, узгодженим з подальшим покриттям PremiumColor (див. ТІ для продукту Indeko-plus). фінішне покриття наноситься матеріалом PremiumColor в нерозбавленому стані один або два рази. При нанесенні на великі площі PremiumColor може бути розведений до 3% водою.
Застосування: Перед застосуванням матеріал ретельно перемішати. При нанесенні на гладку поверхню використовувати валик з середнім ворсом (висота ворсу 14 - 18 мм), не схильного до скупчення матеріалу в області країв, наприклад, Rotanyl 18 фірми Rotaplast. Нанести матеріал PremiumColor рівномірно і потім пройти валиком в одному напрямку.	
Витрата	Прибл. 125 мл/м² за один роб.підхід на гладкій поверхні. На шорсткій поверхні витрата відповідно збільшується. Точна втрата визначається тестовим нанесенням на об'єкті.
Умови застосування	Нижня температурна межа при обробці і висиханні: температура повітря та основи повинна бути вище +5 ° С.
Період висихання	При + 20 ° С і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до подальшої обробки. Повністю висихає через 3 дні. Здатна нести механічні навантаження через 14 діб після висихання. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.
Очищення інструментів	Робочі інструменти після застосування промити водою.
Вказівки	Щоб уникнути видимих стиків необхідно працювати в один прийом в техніці «мокре по мокрому». Щоб зберегти особливі властивості продукту, його не можна змішувати з іншими матеріалами. Сліди поліпшення поверхні залежать від багатьох факторів і їх не можна виключити (інструкція BFS 25).
Примітки	
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі одразу ж промити їх чистою водою і звернутися до лікаря. Не вдихати аерозольний туманутворений при розпиленні. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води і в ґрунт. Детальну інформацію Ви знайдете в паспорті безпеки.
Утилізація	Утилізуються тільки повністю порожні ємності. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи лако-фарбової промисловості на водній основі. Висохлі та затверділі залишки продукту можуть бути утилізовані як побутові відходи.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Макс. вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 75 g/l (г/л) з 2021 року та 30 g/l (г/л) з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 g/l (г/л). Вміст ЛОС у даному продукті < 1 g/l (г/л).
Код продукту	M-DF01
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Полівінілацетатна смола, силікати, целюлоза, парафіни, вода, добавки, консерванти
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua