

Capatect Putzgrund 610

Водорозчинна адгезійна ґрунтувальна фарба для підвищення адгезії



Опис продукту

Сфера застосування

Наповнена ґрунт-фарба з гарною покривною здатністю призначена для підвищення адгезії поверхні на зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхнях. Рекомендована як засіб для ґрунтування та створення проміжних покриттів, що підвищують адгезію під дисперсійними, силіконовими, силікатними та мозаїчними штукатурками. Можливе застосування в системах утеплення Capatect A та B.

Всередині приміщень матеріал використовується, як ґрунтувальний адгезійний шар перед нанесенням декоративних матеріалів.

Властивості

- підвищує міцність зчеплення фінішних покриттів з основою
- знижує ступінь поглинання поверхні
- забезпечує однорідність фінішного покриття
- має високу паропроникність (для мінераловатних систем)
- «не горючий» або «важкозаймистий» в залежності від типу системи утеплення.

В'язуче

Дисперсія синтетичної смоли у відповідності до DIN 55 945.

Упаковка/Розмір тари

8кг, 25 кг.

Колірні відтінки

Білий.

Capatect Putzgrund 610 також можна тонувати в системі машинного тонування ColorExpress у всі кольори з коефіцієнтом яскравості HBW>70. Щоб уникнути можливих помилок фарбування, перевірте точність кольору перед використанням. Допускаються незначні відмінності в кольорі між різними виробничими партіями.

Через тонування можливі відхилення в технічних даних.

Зберігання

В прохолодному сухому місці, але без заморозків.
Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці.

Технічна характеристика

- Максимальна величина зерна: < 300 µm, Клас: S3 (середній)
- Щільність: при бл. 1,6 г/см³
- Еквівалент дифузії повітряного шару s_dH₂O: 0,08 м, клас: V1 (високий), згідно EN ISO 7783-2
- Водопроникність (показник w): 0,66 кг/(м²*год^{0.5}) клас W1 (високий), згідно EN ISO 7783-2



Застосування

Підготовка основи	Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин, що перешкоджають адгезії. Для визначення придатності продукту для різних основ зверніться до Технічної інформації №650 «Основи та їх попередня обробка». Нові мінеральні штукатурки та стартові штукатурки в залежності від пори року і температури не обробляти мінімум 2-4 тижні.
Розбавлення	Розбавляти тільки водою.
Структура покриття	На пористих, злегка піщаних та/або поглинальних зовнішніх поверхнях нанесіть ґрунт Caparol ProfiGrund 610. Шліфувальні та крейдові штукатурки слід заґрунтувати Caparol Tiefgrund TB. Внутрішні поверхні - м'які гіпсові основи та гіпсокартон повинні бути заґрунтовані Caparol Tiefgrund TB. Наносити на нормально поглинальні, міцні поверхні без попередньої підготовки. В якості ґрунтовки або проміжного шару Capatect Putzgrund 610 слід розбавляти не більше 10% води. При використанні в якості основи для кольорових синтетичних штукатурок (включаючи мозаїчні штукатурки) тонуйте відповідно до кольору фінішного покриття. Нові мінеральні штукатурки, в тому числі стартові: Залежно від сезону та температури, залиште без покриття принаймні на 2-4 тижні. Грубопористі, злегка піщані або поглинаючі поверхні: Нанесіть базовий шар OptiSilan TiefGrund. Штукатурки, що мають піщаний осип: Нанесіть базове покриття Caparol Tiefgrund TB. М'яка штукатурка всередині: Нанесіть базове покриття Caparol Tiefgrund TB. Для основ із водорозчинними знебарвлюючими інгредієнтами нанесіть базовий шар ґрунтовки грубого очищення. Покрийте нормально поглинаючі поверхні без попереднього ґрунтування.
Витрата	На гладкій поверхні прибл. 250–300 г/м ² в залежності від основи та способу нанесення. На шорстких поверхнях витрата відповідно більша. Точна витрата визначається при пробному нанесенні на об'єкті.
Умови застосування	Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні: +5°C для навколишнього середовища та основи.
Період висихання	При температурі +20°C та відносній вологості повітря 65% через 12 годин поверхня може піддаватись подальшій обробці. При більш низькій температурі повітря потрібно розраховувати на збільшення часу висихання.
Інструменти	Щітка, валик, метод безповітряного нанесення. Для оптимального нанесення розпиленням ми рекомендуємо безповітряні поршневі насоси, безповітряні насоси для важких умов роботи / важкого покриття та гідравлічні поршневі насоси. Кут розпилення: приблизно 50° Насадка: 0,027-0,031 Тиск розпилення: 100 - 120 бар
Очищення інструментів	Промити інструменти водою відразу після використання.
Вказівки	Не використовуйте на горизонтальних поверхнях, які піддаються тривалому впливу води. Сумісність з іншими матеріалами: Щоб зберегти специфічні властивості Capatect Putzgrund 610 можна змішувати лише з CaparolColor (колишній Alpinacolor), барвниками AVA або тонувати в системі ColorExpress. Не змішуйте та не поєднуйте з іншими засобами.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх водою. Не вдихайте пари під час розпилення. Уникайте потрапляння матеріалу в стоки та водойми.
Утилізація	Для утилізації тільки порожні ємності. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі, а висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або як побутове сміття.

Технічна інформація G659R NOE

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно українського Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (підкатегорія A/3) складає 40 г/л. Згідно з нормами ЄС допустимий вміст летких органічних сполук в продукті цієї категорії (кат. A/c): 40 г/л. У цьому продукті в готовому для використання стані вміст ЛОС не перевищує 1 г/л.
Код продукту	M-GP01
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія акрилової смоли, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, поліпшувачі, консерванти.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація G659R NOE · Видання: лютого 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.