

Capatect Putzgrund 605 Grau

Спеціальна наповнена ґрунтовка для підвищення адгезії для зовнішніх і внутрішніх поверхонь.

Опис продукту

Сфера застосування

Готова до застосування адгезійна наповнена ґрунтовка світло-сірого кольору для нанесення покривних та шорстких ґрунтувальних покриттів на: бетон без покриття; мінеральні старі штукатурки, дисперсійні лакофарбові покриття, які володіють несучою здатністю; міцні мінеральні покриття. Використовується як проміжний шар для мінеральних декоративних фінішних штукаутрок. Не рекомендовано використовувати Capatect Putzgrund 605 Grau на цокольних ділянках, та в якості проміжного шару під мозаїчну штукатурку.

Властивості

- без розчинників
- готова до застосування
- відовідштотвхуюча
- покращує адгезію

Упаковка/Розмір тари

Відро 25 кг

Колірні відтінки

світло-сірий. Не призначена для тонування

Ступінь глянцеу

матовий

Зберігання

В прохолодному місці, але не нижче + 5°C та не вище +35°C в приміщенні на піддонах. Берегти від прямого сонячного проміння.

Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.

Технічна характеристика

- Щільність: 1,6 кг/дм3

Застосування

Підготовка основи

Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, дрібні дефекти оштукатурити. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 1 см.

Вирівнюючі штукатурки можна обробляти тільки після достатнього затвердіння і сушіння.

Пористі або сильно вбираючі поверхні необхідно обробити ґрунтом Capatect Standard SilikatGrund.

Метод нанесення

Наносити пензлем, щіткою або валиком насиченим шаром, але не наносити зайвої кількості матеріалу.

Витрата

Близько 250-350 г/м2 - на 1 шар гладкої поверхні з нормальною вбираючою здатністю.

Точна витрата визначається пробним нанесенням.



Технічна інформація

Умови застосування

Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не повинна опускатись нижче + 5 °С та підійматись вище +35 °С.

Не наносити при прямому сонячному промінні та при сильному вітрі, тумані, дощі та опадах.

Період висихання

При температурі + 20 ° С і відносній вологості повітря 65%, оброблена ґрунтом поверхня може піддаватися наступній обробці через 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості, час сушіння відповідно збільшується.

Після нанесення ґрунту на основу, для захисту від дощу під час висихання необхідно риштування покрити тентом або захисною сіткою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми.

Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні на шкіру відразу змити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води та на ґрунт. При проковтуванні відразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечника. Не вдихати туман при розпиленні.

Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, кlinkерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого блакиттю або емаллю. Бризки та підтйоки ґрунтовки на поверхнях відразу змити водою.

Утилізація

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).

EAK 170704

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: березня 2023

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.