

Capatect UniGrund

Акриловий водно-дисперсійний ґрунт для зміцнення поверхонь в системах утеплення.

Опис продукту

Сфера застосування	ґрунт використовується для вирівнювання поглинальної здатності та підвищення адгезії на пористих, поглинаючих поверхнях, або тих, що мають легкий осип, а також на мінеральних поверхнях в теплоізоляційних системах Capatect Standard A та B.
Властивості	■ зміцнює поверхні в системах утеплення ■ глибоко проникає в поверхню ■ вирівнює поглинальну здатність основи.
Упаковка/Розмір тари	10 л
Колірні відтінки	Молочно-біла, прозора після висихання.
Зберігання	В прохолодному місці, при температурі не нижче +5°C та не вище +30°C в сухому приміщенні на піддонах. Берегти від прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.
Технічна характеристика	■ Щільність: $\approx 1 \text{ г/см}^3$ ■ Паропроникність (показник sd): $0,32 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{год} \cdot \text{Па)}$, згідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010 для підгрупи 3К

Застосування

Підготовка основи	Поверхня повинна бути чистою, міцною, повністю сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, пошкодження та дефекти відремонтувати ремонтною шпаклівкою. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 1 см. Вирівнювальні штукатурки можна обробляти тільки після достатнього затвердіння і повного висихання.
Метод нанесення	Наносити ґрунтовку щіткою в нерозбавленому вигляді насиченим шаром 1-2 рази, залежно від поглинальної здатності поверхні. Не наносити зайвої кількості матеріалу та не допускати утворення глянцевого шару на поверхні.
Витрата	$\approx 150 \text{ г/м}^2$ - на 1 шар, на гладкій поверхні з нормальною поглинальною здатністю. Точна витрата визначається пробним нанесенням.
Умови застосування	Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не повинна бути нижче +5°C та вище +35°C. Не наносити при прямих сонячних променях та при сильному вітрі, тумані, дощі та інших опадах. Не змішувати з іншими матеріалами, фарбами, ґрунтовками та розчинниками.



Технічна інформація

Період висихання

При температурі +20 °C і відносній вологості повітря 65%, оброблена ґрунтом поверхня може піддаватися наступній обробці через 4-6 годин. При більш низькій температурі і вищій вологості, час висихання відповідно збільшується.

Після нанесення ґрунту на основу, для захисту поверхні від дощу під час висихання необхідно будівельні риштування накрити тентом або захисною сіткою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Шкідливий для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми.

Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі одразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні на шкіру одразу змити великою кількістю проточної води. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води та в ґрунт. При проковтуванні відразу звернутись до лікаря, так як є ризик пошкодження мікрофлори кишечника.

Необхідно провести запобіжні заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, клинкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева, покритого лазурю або емаллю. Бризки та підтйоки ґрунтовки на поверхнях одразу змити водою.

Утилізація

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).

ЕАК 170704

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС

Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно до українського Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (підкатегорія A/8) складає 30 г/л. Згідно з нормами ЄС допустимий вміст летких органічних сполук в продукті цієї категорії (кат. A/h): 30 г/л. У цьому продукті в готовому для використання стані вміст ЛОС не перевищує 1 г/л.

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: лютого 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.