

Sylitol 111 Konzentrat

Силікатний водорозчинний ґрунт глибокого проникнення для зміцнення мінеральних основ.

Опис продукту

Сфера застосування	Ґрунт для зміцнення мінеральних основ та вирівнювання поглинальної здатності сильно або нерівномірно поглинаючих поверхонь, а також для розбавлення фасадних силікатних фарб і штукатурок Sylitol. Матеріал не підходить для фарб на чистій силікатній основі.
Властивості	■ вирівнює поглинальну здатність основи ■ зміцнює мінеральні поверхні ■ глибоко проникає в основу ■ надійно зв'язує пористу та піщану основу
В'язуче	Рідке калієве скло з органічними стабілізаторами згідно з DIN 18 363 абзац 2.4.1.
Упаковка/Розмір тари	10 л
Колірні відтінки	Прозорий
Зберігання	В прохолодному місці, але без заморозків. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 12 місяців. Відкриті упаковки слід зберігати щільно закритими. Матеріал зберігати тільки в пластиковій тарі.
Технічна характеристика	■ Щільність: прибл. 1,1 г/см ³

Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути міцними та сухими, володіти здатністю до навантажень, не мати забруднень та речовин, що перешкоджають адгезії.
Підготовка основи	Тип підготовки основи залежить від типу поверхні та від її властивостей. Під час роботи враховуйте відповідні вказівки діючої Технічної інформації та Технічну інформацію №650 "Типи основи та їх підготовка".
Структура покриття	Для використання матеріалу в якості розчинника для фарби враховуйте дані, що містяться у відповідній Технічній інформації. Для використання в якості ґрунтувального шару або в якості засобу для блокування передчасного і швидкого висихання наступного шару, матеріал можна розбавити у співвідношенні 2:1 (2 частини концентрату Sylitol і 1 частина води). Наносити на основу до повного його просочення, методом «мокре по мокрому». Нанесення здійснюється за допомогою щітки.



Технічна інформація G191R NOE

Заходи щодо захисту суміжних поверхонь:

Слід ретельно захистити дотичні поверхні, зокрема, такі як лакові покриття, клінкер, натуральний камінь, метал і натуральну або покриту лазурями деревину. Бризки слід відразу ж змити чистою водою. При сильному вітрі риштування слід укрити тентом.

Витрата

прибл. 100-350 мл/м² (розбавлений водою в співвідношенні 2:1) залежно від поглинальної здатності і структури основи. Точна витрата визначається шляхом пробного нанесення.

Умови застосування

Нижня температурна межа при нанесенні для повітря та основи повинна бути не менше +8°C.

Період висихання

При 20°C та відносній вологості повітря 65% через 12 годин поверхня висихає та готова до подальшої обробки. При більш низькій температурі і вищій вологості час висихання відповідно збільшується.

Очищення інструментів

Робочі інструменти після застосування одразу промити водою, при необхідності використовувати миючі засоби.

Вказівки

Не проводити роботи під прямим сонячним промінням, дощем, заморозках, при високій вологості повітря (вогкості, що утворюється при тумані) або сильному вітрі. При необхідності слід накрити риштування січастим тентом/сіткою. Невідповідними в якості основи для нанесення є лакофарбові покриття, основи з висолами, полімерні матеріали та деревина. Матеріал також не підходить для горизонтальних поверхонь, що піддаються впливу води. На поверхнях з малим кутом нахилу потрібно простежити за тим, щоб було забезпечено стікання води.

Сумісність з іншими лакофарбовими матеріалами:

Сумісний лише з продуктами на основі силікатних дисперсій. Концентрат Syllitol 111 не можна змішувати з іншими матеріалами.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Захищати очі і шкіру від потрапляння бризок матеріалу. При потрапленні в очі та на шкіру одразу ж ретельно промити проточною водою. Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопульту - рекомендовано одягати рукавички, респіратор та захисні окуляри. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в ґрунт.

Утилізація

У вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі, засохлі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як засохлі фарби або як побутове сміття.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС

Максимальне значення вмісту летких органічних сполук (ЛОС) згідно українського Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (підкатегорія A/8) складає 30 г/л. Згідно з нормами ЄС допустимий вміст летких органічних сполук в продукті цієї категорії (кат. A/h): 30 г/л. У цьому продукті в готовому для використання стані вміст ЛОС не перевищує 1 г/л.

Код продукту

M-SK01

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

Рідке калієве скло, стирол-акрилова дисперсія, вода, добавки.

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація G191R NOE · Видання: лютого 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.