

Код продукту: M09010	Комерційна назва: OBI ACRYSTONE 10 GLOSS
Опис: Двокомпонентний, акриловий, прозорий, матовий, фінішний лак.	

Властивості	
Основна область застосування	Двокомпонентний акриловий прозорий матовий лак з УФ – фільтрами, відмінною прозорістю, твердістю поверхні та м'який на дотик. Використовується для фарбування деревини світлого кольору, такої як дерево ясеня, та для циклів фарбування з відкритими порами. Використовується для виготовлення кухонь, меблів та предметів для інтер'єру.
Метод нанесення	Розпилення, airless, налив.
Термін придатності	24 місяця.

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	80-100 г/м ²	В'язкість	32" +/- 3" DIN 4
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	21 +/- 2%
Каталізатор	BLE05217 20%	Питома вага	0,930 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	P730 30-50%	Блиск	10 +/- 2 G
Час життя суміші	>4 год	Ph	-

Загальна інформація			
Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	10 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	30 хв		
Шліфування	-	Час сушіння	-
Наступне покриття	Без шліфування 4 год		
Штабелювання	6 – 8 год	Час охолодження	-

Рекомендації щодо нанесення	
Нанести шар акрилового ґрунту, рекомендований M050 - FBI 50.	
При необхідності, після 30-40 хв нанести 2-ий шар ґрунту, як зазначено вище.	
Після 3 – 4 год шліфувати шліфувальним папером 220-400 і методом розпилення нанести M09010 - OBI ACRYSTONE 10 GLOSS, у кількості 80-100 г/м ² , каталізований при 20% з BLE05217 – CAT. B 5217 і розчинити при 30-50% з P730 - DILUENTE POL. EXTRA.	



ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 0

Date: 03/10/2019

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B410	20%	Збільшується твердість та блиск
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник	
-	

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
----------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
------------	---