



COLORIFICIO VENEZIANO



067 597 46 17
095 628 17 88



м. Харків
globalstroy.in.ua



/colorificioVenezianoSRL/



@globalstroy_decor



globalstroy.stodecor@gmail.com

INITURA FLOOR MONOCOMPONENTE OPACA

1) Характеристика матеріалу

Однокомпонентне, водорозчинне, фінішне матове поліуретанове покриття (лак).

2) Використання / Технічна специфікація

Фінішне покриття в циклах фарбування конструкцій, призначених для інтер'єрів архітектурного використання (парапети, сходи, мезоніни).

Ідеально підходить для підлогових покріттів циклу мікроцемент "MARMORINO UNICO FLOOR" і взагалі в якості фінішного покриття для всіх поверхонь на основі: вапна, цементу, дерева і т. д.

3) Технические и химико-физические данные

Опис	Стандарт	Од. виміру.	Значення - діапазон
Стійкість до холодних рідин	UNI EN 12720	Клас в співвідношенні к UNI 10944	E
Стійкість до подряпин	UNI EN 15186	Ньютони	0,4
Стійкість до теплої вологи	UNI EN 12721	Рівень доказовості	3
Тест твердості плівки (олівець)	ASTM D 3363	британський клас	2B
Стійкість до сухого тепла	UNI EN 12722	рівень доказовості	4
Тест Табера (абразивний)	UNI 9115	рівень доказовості	4

Опис	Стандарт	Од. виміру.	Значення - діапазон
Питома вага	I.O. 309	г/см3	1,040±0,010
Сухий залишок	I.O. 371	%	31±1
В'язкість DIN 4 при 20 ° C	I.O. 301	секунд	27±2

4)Інструкція із застосування

- Розведення: з водою 0-10%
- Сушка: при 20 ° C
- Суха плівка: 20-30 хвилин
- Суха на отлив: 45-60 хвилин
- Можна шліфувати через 6 годин
- Можна ходити через: 24 години
- Кількість шарів: 1-3
- Витрата: 90-130 г / м.кв.
- Способ нанесення: пульверизатор, валик і кисть

ПРИМІТКА. Висихання і надмірне лакування можуть варіюватися в залежності від умов навколишнього середовища, ступеня поглинання субстрату (в разі матеріалу субстрату; рекомендується виконати тестування кінцевого субстрату в реальних умовах нанесення, перш ніж приступити до нанесення).

При температурі 20 ° С, і очікуванні більш шести годин між шарами, необхідно відшліфувати попередній шар перед нанесенням наступного, щоб забезпечити адгезію між шарами.

Очищення обладнання: Спочатку виконайте миття обладнання миючим засобом, а потім рясне полоскання водопровідною водою. Промивання повинна проводитися до того, як продукт полимеризується.

Застосування не рекомендується при температурі нижче 15 ° С і при високій відносній вологості, яка може негативно вплинути на час висихання та укладання шарів. Висока вологість повітря і / або низькі температури сповільнюють висихання і можуть перешкоджати утворенню плівки покриття. Очищення пофарбованих поверхонь продуктами на водній основі повинна виконуватися нейтральними миючими засобами (не на основі кислот, аміаку або відбілювача), не містять розчинників; зокрема, уникайте використання продуктів, що містять спирт або ацетон.

5) Показания к хранению

Зберігайте контейнери щільно закритими в прохолодному добре провітрюваному місці. Бойтесь морозу.

Термін придатності: 1 рік

Дані відносяться до продукту, що зберігається в оригінальній і закритій упаковці

6) Упаковка

- 1 кг
- 5 кг
- 10 кг

Інформація, представлена в цьому документі, заснована на кращих наших знаннях і досвіді. Colorificio Veneziano гарантує сталість хіміко-фізичних характеристик своєї продукції в межах зазначених вище допусків. Остаточний результат потрапляє під повну відповідальність користувача, який повинен буде перевірити, чи відповідає продукт його потребам щодо безпеки, обладнання для нанесення, матеріалу, що підлягає фарбуванню, і умов навколошнього середовища перед його використанням.