

Мозаїчна штукатурка

ВЛАСТИВОСТІ

- Високі декоративні якості
- Багата палітра кольорів
- Стійкість до лишайників
- Стійкість до механічних пошкоджень
- Легко наноситься та обробляється
- Легко підтримується у чистоті

ПРОДУКТ

MOZALIT - це мозаїчна штукатурка на основі акрилової смоли з нетрадиційним забарвленням та поверхнею. Характеризується високою еластичністю, стійкістю до ударів та подряпин. Легко наноситься та обробляється, водорозчинна. Містить біоцидні засоби.

ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурка рекомендується для виконання декоративних та захисних покриттів цоколів, наземних частин будівель або внутрішніх зон з високим експлуатаційним навантаженням. Штукатурку можна наносити на всі несучі мінеральні та смоляні основи з відповідною несучою здатністю та адгезією. Рекомендується для застосування в системах теплоізоляції KOSBUD ST на стінах новобудов і коли існує опалення не виконує теплових вимог або коли у зв'язку з технічним станом потребує ремонту.

ІНСТРУМЕНТИ

Гладка тертка з нержавіючої сталі, низькошвидкісний змішувач, кельму.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготування основи:

Основа повинна бути щільною, міцною, чистою, очищеною від висолів та антиадгезійних засобів. Старі шари, що потріскалися і відшаровуються, слід обов'язково видалити. Цементні, цементно-вапняні штукатурки і т.д. повинні бути витриманими (28 днів від виконання). Клейові шари, армовані сіткою, у системі теплоізоляції повинні бути повністю висохлими, витриманими щонайменше 3 дні з моменту їх виконання. Для вирівнювання поглинаючої здатності сухі основи слід заґрунтувати ґрунтом GRUNLIT-K.

Підготовка продукту:

Mozalit поставляється у готовому для використання вигляді. Безпосередньо перед застосуванням усю масу необхідно перемішати вручну для отримання однорідної консистенції. Слід уникати аерації маси швидкого перемішування.

Нанесення:

Масу слід наносити гладкою теркою із нержавіючої сталі на товщину зерна, одночасно розгладжуючи поверхню. Якщо після висихання видно фрагменти, не покриті крихтою, слід нанести другий додатковий шар.

ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ

До нанесення штукатурного покриття слід приступати після відповідної підготовки основи та повного її висихання. Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення та висихання штукатурки повинна перебувати в діапазоні від +5°C до +25°C. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%. Штукатурку не слід наносити при прямому сонячному освітленні та дощі без застосування захисту (сітки, тенти). Ці умови необхідно підтримувати принаймні протягом 48 годин після нанесення штукатурки. У цей період не допускається зниження температури нижче +5°C. Підвищена вологість повітря в осінньо-зимовий період підвищує час висихання штукатурки. Недотримання цих правил або погана підготовка основи може призвести до знебарвлення штукатурки, у крайніх випадках, до зниження міцності покриття та його відшаровування. Будь-яке втручання до складу продукту та змішування його з продуктами інших виробників не допускається. У разі недотримання цих рекомендацій виробник не несе жодної відповідальності.



Мозаїчна штукатурка

БЕЗПЕКА

Чинить шкідливий вплив на водні організми, викликаючи довгострокові наслідки. Містить реакційну суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-она і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-она (3:1); 4,5-дихлор-2-октил-2Н-ізотіазол-3-он.

Може спричиняти алергічну реакцію. Містить 3-йод-2-пропілнбутилкарбамат. Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Ретельно промити руки після використання. Застосовувати захисні рукавиці/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. У РАЗІ КОНТАКТУ З ШКІРОЮ: Промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення шкіри або висипу звернутися за консультацією/медичною допомогою лікаря. Зміст/ємність утилізувати згідно з місцевими правилами. Дотримуватися вказівок картки характеристики.

ВИТРАТА

Зерно: 0,8-1,2 - витрата: 2,8 – 3,0 кг/м²

Зерно: 1,2-1,8 – витрата: 4,3 - 4,6 кг/м²

(*) – кінцева величина витрати залежить від матеріалу, рівності та поглинаючої здатності поверхні, способу нанесення.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Водою, відразу після використання.

ЗБЕРІГАННЯ

Необхідно зберігати у щільно закритій, неушкодженій упаковці в сухому приміщенні та оберігати від вологи. Відкриті упаковки слід щільно закрити. Термін придатності: 12 місяців із дати виготовлення.

УПАКОВКА

Відро 5кг

Відро 12,5кг

Відро 25кг

СТАНДАРТИ, АТТЕСТАТИ, СВДЧЕННЯ

Продукт відповідає AT-15-9654/2016 + Додаток N 1

Сертифікат відповідності ZKP N 086-UWB-021

Продукт має Гігієнічний Атестат

НАГЛЯД

Окрім поточного зовнішнього контролю, продукт контролюється лабораторією компанії KOSBUD Bracia Kosiński Sp. J. відповідно до правил, що зобов'язують.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Вищезгадані дані є описом продукту. Слід їх розглядати як загальні рекомендації, що ґрунтуються на наших дослідженнях та практичному досвіді, які проте не враховують вимог певного випадку застосування. У зв'язку з цим рекомендується проведення тесту. Параметри продукту можуть зазнати невеликих змін в рамках заявленого класу, не впливаючи на зміну застосовних властивостей та обробку. З наданої інформації не випливають жодні претензії щодо відшкодування збитків.

