

Технический паспорт

ИЗОМАТ ПЕНА ППУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕ

Пенополиуретан низкого расширения, огнестрельный

Описание

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL LE — это низкорасширяющаяся, отверждаемая под действием влаги, саморасширяющаяся, однокомпонентная полиуретановая пена, наносимая пистолетом. Он обеспечивает отличную адгезию к большинству распространенных строительных материалов, включая дерево, штукатурку, бетон, камень, металл и т. д., обеспечивая при этом тепло- и звукоизоляционные свойства, а также устойчивость к влаге и старению.

Области применения

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL LE подходит для монтажа и герметизации зазоров вокруг дверных и оконных рам, для заполнения отверстий, пустот и полостей, для заполнения трубных проходов в стенах и т. д. Идеально подходит для применений, где использование низкококатной полиуретановой пены недопустимо. необходимый.

Технические данные

База:	полиуретан
Цвет:	желтый
Плотность:	14-18 кг/м ³
Время без отлипа: (TM1014-2013)	10 минут <small>(+20°C, относительная влажность 60%)</small>
Сокращение времени (Полоска диаметром 2 см): (TM1005-2013)	Макс. 25 мин. <small>(+20°C, относительная влажность 60%)</small>
Окончательное время отверждения:	12 ч. <small>(+20°C, относительная влажность 60%)</small>
Стабильность размеров: (TM1004-2013)	Макс. ± 5% <small>(+20°C, относительная влажность 60%)</small>
Реакция на огонь: (ДИН 4102)	V3
Урожай: (TM1007-2013)	40-45 л <small>(+20°C, относительная влажность 60%)</small>
Температура применения:	от +5°C до +35°C

Инструкция по применению

1. Подготовка субстрата

Основание должно быть чистым, свободным от пыли, отслоившихся частиц, жира и т. д. и увлажненным перед нанесением.

2. Приложение

Перед использованием баллончик следует энергично встряхивать не менее 1 минуты. Затем крышку необходимо снять, а баллончик накрутить на специальный пистолет. Банку следует держать вверх дном, следя за тем, чтобы во время дозирования клапан был направлен вниз. Поток пены можно регулировать, применяя различное давление на спусковой крючок пистолета. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не переполнить швы, поскольку пена расширяется во время отверждения. Швы шириной до 5 см заполняются в несколько слоев шириной не более 2 см каждый. Свежую пену следует опрыскивать водой после нанесения, чтобы остановить последующее расширение.

В случае длительных перерывов в использовании баллон следует еще раз встряхнуть.

Пистолет для нанесения необходимо очистить сразу после использования с помощью ISOMAT PU-FOAM CLEANER.

Потребление

В банке получается до 40-45 л затвердевшей пены, точный объем зависит от условий применения (температура, влажность, пространство для расширения и т. д.).

Упаковка

Банки 750 мл.

Срок годности - Хранение

18 месяцев с даты производства, хранить в вертикальном положении клапаном вверх, в сухих и хорошо вентилируемых помещениях, при температуре от +5°C до +25°C.

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL LE

Примечания

- Оптимальная температура банки для нанесения составляет от +15°C до +25°C.
- Затвердевшую пену необходимо защищать от длительного воздействия ультрафиолета.
- Свежую пену можно удалить с помощью ISOMAT PU-FOAM CLEANER, а застывшую и затвердевшую пену можно удалить только механическим способом.
- На объем и качество затвердевшей пены влияет относительная влажность воздуха. Интенсивное увлажнение необходимо при относительной влажности ниже 35%.
- ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL LE не прилипает к полиэтилену (PE), полипропилену (PP), тефлону (PTFE) и силикону.
- Во время нанесения следует использовать защитные очки и перчатки. Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующему паспорту безопасности (MSDS).
- Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями по безопасному использованию и мерами предосторожности, написанными на упаковке.

ИЗОМАТ С.А.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ, РАСТВОРЫ И КРАСКИ
ШТАБ-КВАРТИРА – САЛОНИКИ, ГРЕЦИЯ 17^йкм
Салоники – Аг. Афанасиос Роуд, а/я 1043, 570
03 Аг. Афанасиос, Греция Т+30 2310 576000

www.isomat.eu электронная почта: support@isomat.eu