

ADINOL-RAPID 2H

(АДИНОЛ-РАПИД 2Н)

Ускоритель твердения бетона

Описание

ADINOL-RAPID 2H – это жидкая добавка – ускоритель твердения бетона. Обеспечивает ускоренный набор начальной прочности бетона в течение первых 24 часов. Преимущества:

- Ускоряет процесс твердения бетона на начальном этапе, не оказывая отрицательного влияния на его конечную прочность.
- Повышает начальную прочность бетона (<24 часов).
- Сопутствует ускоренной распалубке при бетонировании и формировании прессформ.
- Обладает антивоздуховлекающим действием.
- Не содержит хлоридов и других коррозионных веществ.
- Совместим со всеми типами Портландцемента.

Сертифицирован с наличием маркировки CE как ускоритель твердения бетона в соответствии с требованиями стандарта EN 934-2:T7, Сертификат No.: 0906-CPR-02412007/01.

Область применения

ADINOL-RAPID 2H применяется в случаях, когда требуется сократить время схватывания и твердения бетона, особенно при низких температурах, для ускоренной распалубки при бетонировании, при проведении ремонта в дорожном строительстве и т.д.

Технические характеристики

Цвет:	темно-желтый
Плотность:	1,33-1,39 кг/л
РН:	9,00 ± 1,00
Максимальное содержание хлорида:	безхлористый
Максимальное содержание щелочи:	≤ 4,0% весовых

Инструкции

ADINOL-RAPID 2H добавляется либо:

- в воду при приготовлении бетона,
- в готовую смесь перед использованием. При этом необходимо перемешивать смесь в бетономешалке в течение 4-5 минут для равномерного распределения ADINOL-RAPID 2H.

Дозировка

1,0-2,0 кг на 100 кг цемента, в зависимости от желаемого результата.

Упаковка

ADINOL-RAPID 2H поставляется в пластиковых канистрах по 5 кг и 20 кг, в бочках по 290 кг и в цистернах по 1400 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

Конечный результат может отличаться в зависимости от типа цемента и температуры бетона и воздуха.



ADINOL-RAPID 2H



0906

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-RAPID 2H/1629-03

ADINOL-RAPID 2H

Hardening accelerating concrete admixture
EN 934-2: T7

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: $\leq 4,0$ % by weight

Corrosive behavior: Contains the following
components from EN 934-1:2008 Annex A.2:

Nitrates and Thiocyanates

Dangerous substances: compliance

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.ru e-mail: info@isomat.ru