

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КОМПОЗИТ»

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Клейова композиція «ЕДМОК – 2»

Партія № 15-77/5-2020

Маса нето 5,0 кг

Дата виготовлення 12.05.2020г.

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

№ п/п	Найменування показників	Норма по ТУ У 30553286.003-2001	Метод контролювання	Встановлено випробуваннями
1.	Зовнішній вигляд	В'язка прозора рідина, кольору застосовуваної сировини, без механічних домішок і згустків	По 5.1	Відповідає
2.	Умовна в'язкість по віскозиметру ВЗ-246 з діаметром сопла 6 мм, при температурі (20±2)°С, с, не більше	160	По ГОСТ 8420 або ДСТУ ISO 2431	122
3.	Життєздатність після змішування компонентів при температурі (20±2)°С, год., не менше	40	По 5.3	45
4.	Щільність при температурі (20±0,5)°С, г/см <sup>3</sup> , не менше	1,1-1,15	По ДСТУ EN ISO 3675	1.125
5.	Час затвердіння, год., не менше:		По 5.4	Відповідає
	5.1. для сухих поверхонь	24		
	5.2. для мокрих поверхонь	–		

Висновок про якість: клей «ЕДМОК-2» відповідає ТУ У 30553286.003-2001

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців.

Головний технолог



## ІНСТРУКЦІЯ з приготування і застосування клейовий композиції «ЕДМОК 2»

Композиція замішується в чистій ємності. Для отримання необхідної кількості клею береться 100 мас. частин складу А (4,8 об'єм. частин) (в'язка прозора рідина) і 20 мас. частин складу Б (1 об'ємна частина) (в'язка рідина темно-вишневого кольору). Суміш ретельно перемішується до отримання однорідної маси. Склад наноситься на поверхню тонким шаром за допомогою пензля, напилюється або ін'єктується.

**Витрата при нанесенні складає від 120 г на 1м<sup>2</sup> в одному шарі.** Наступний шар наноситься через 12-24 години.

До експлуатації покриття придатне через 3-5 діб.

Після роботи інструмент промити ацетоном, етилацетатом.

Роботу виконувати в засобах захисту (рукавички, окуляри, спецодяг, респіратор).

**УВАГА! Життєздатність композиції «ЕДМОК 2» не менше 35 хв. при 20°C.**

Головний технолог  Куцак О.І.