



## ТЕХНІЧНА КАРТА

# АВТОМОБІЛЬНА БАЗОВА ФАРБА ПО КОДУ АВТО

## ОПИС

**Автомобільна базова фарба по коду авто** відтворює пастельні, металеві, перламутрові та ксираликові відтінки емалей для абсолютно будь-яких моделей автомобілів.

### ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:

- 1) Високий рівень вкриваності.
- 2) Простота в нанесенні та швидке висихання.
- 3) Легкість ремонту.

### ВАЖЛИВО:

Для кожної фарби по коду використовувати ґрунт під її відтінок. Продукт повинен наноситися на добре відшліфований і висушений ґрунт.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРИ НАНЕСЕННІ:

#### - 1 шар рекомендується наносити дуже легким та тонким.

Відстань від поверхні нанесення має становити 20 см, якщо пістолет RP, то тиск повітря повинен бути налаштований на 1,8 – 2,0 бар, якщо фарбопульп HLVP-LVLP, то тиск повітря повинен бути налаштований на 1,8 – 2,2 бар. Сопло – 1,2 – 1,3 мм.

*Цей етап є необов'язковим, але рекомендується для усунення мікродфектів через присутність силікону в повітрі.*

#### - наступним кроком є нанесення 2 стандартних шарів, інтервал між якими має становити 5-10 хвилин.

В даному випадку продукт наноситься до того моменту, поки не буде досягнуто необхідного рівня вкриваності. Відстань від поверхні повинна становити 10-15 см, налаштування пістолета – дивись технічну інформацію нижче.

- **фінальний шар – напilenня по всій поверхні:** нанесіть 1 дуже легкий та однорідний шар. Останній шар - напilenня, наноситься по всій поверхні в момент, коли емаль стане практично матовою (3-4 хвилин після її нанесення при 20°C), дотримуючись правил зазначених у розділі технічної інформації під назвою «Напilenня».

Після витримки протягом 15 хвилин при 20°C нанесіть лак на основі розчинника (сольвент) – ADC.0010.



# АВТОМОБІЛЬНА БАЗОВА ФАРБА ПО КОДУ АВТО

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                             |                                           |                               |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
|  | СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ                 | 100 (BASECOAT) : 60 (THINNER) |             |           |
|                                                                                     | АВТОМОБІЛЬНА БАЗОВА ФАРБА<br>ПО КОДУ АВТО | 100 вага                      |             |           |
|  | РОЗЧИННИК, КОД ADT.4400                   | 60 вага                       |             |           |
|  | В'ЯЗКІСТЬ ПРИ НАНЕСЕННІ                   | 16 ± 1 DIN 4                  |             |           |
|  | НАСТРОЙКИ ПІСТОЛЕТА                       | 2 оберти                      |             |           |
|                                                                                     | СОПЛО                                     | 1,2 – 1,3 RP                  |             |           |
|                                                                                     | ТИСК ПОВІТРЯ                              | 1,8 – 2,0 RP                  |             |           |
|  | КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ                           | 1<br>легкий                   | 2<br>повних | НАПИЛЕННЯ |
|                                                                                     | ІНТЕРВАЛ ПОМІЖ ШАРАМИ                     | 5-10 хв – 20-25°C             |             |           |
| НАПИЛЕННЯ                                                                           |                                           |                               |             |           |
|  | НАСТРОЙКИ ПІСТОЛЕТА                       | 2 оберти                      |             |           |

|                                                                                     |                                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | СОПЛО                                                     | 1,2 – 1,3 RP                                                         |
|                                                                                     | ТИСК ПОВІТРЯ                                              | 1,5 RP                                                               |
|                                                                                     | ВІДСТАНЬ ВІД ПОВЕРХНІ                                     | 30 – 35 см                                                           |
| ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ                                                                 |                                                           |                                                                      |
|    | ВИТРИМКА                                                  | 5-10 хв – 20-25°C                                                    |
|                                                                                     | ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ                                      | 20-25μ                                                               |
|                                                                                     | ВИТРАТИ ГОТОВОГО ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ – М² / КГ x 1 μ | 9-10                                                                 |
|    | ОРБІТАЛЬНА ШЛІФМАШИНА, ПО СУХОМУ                          | P600-P800 – старий шар лакофарбового покриття<br>P500-P600 – ґрунт   |
|    | РУЧНЕ ШЛІФУВАННЯ, ПО СУХОМУ                               | P500 – P600 – старий шар лакофарбового покриття<br>P400-P500 – ґрунт |
|  | МОЖЛИВІСТЬ НАНЕСЕННЯ НАСТУПНОГО ШАРУ ПОКРИТТЯ             | 15 хв після напилення                                                |
|                                                                                     | ЗБЕРІГАННЯ                                                | 24 місяці<br>5 < °C < 35                                             |