



SAUNA PROTECT

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- Повышает гидрофобные свойства
- Предотвращает образование плесени и грибка
- Подчеркивает текстуру древесины
- Возможна тонировка

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Водоразбавляемая пропитка на основе акриловой дисперсии используемая для защиты деревянных поверхностей, в том числе подвергаемых нагреву до 120 °С. Обработка пропиткой продлевает срок эксплуатации деревянных конструкций, улучшает декоративные и гидрофобные свойства деревянных поверхностей. Сохраняет паропроницаемость и подчёркивает фактуру древесины. В составе присутствуют фунгициды (средства против плесени и синевы), которые обеспечивают дополнительную защиту обработанных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях, посредством проникновения в основание и образования водо- и грязеотталкивающего покрытия. Основное назначение пропитки - это обработка стен и потолков в раздевалках, душевых и парных помещений бань и саун. Не предназначена для обработки полков парных помещений. В случае использования тонированного продукта необходимо учесть ограничение максимально допустимой температуры эксплуатации обработанных поверхностей — не выше 50 °С.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Внешний вид покрытия:</u>	Безцветная. Допускается тонировка средством для тонирования древесины FURNICOLOR.
<u>Блеск:</u>	Матовая
<u>Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50 %:</u>	1 час при влажности древесины 12 - 16% , 4 часа при влажности древесины 40 % , 2 часа для тонированной пропитки с дополнительно введёнными 10 % средства FURNICOLOR
<u>Массовая доля нелетучих веществ, %</u>	6,5 ± 1,5
<u>Плотность, г/мл</u>	1,00 ± 0,05
<u>Расход для одного слоя:</u>	6 ÷ 10 м ² /л
<u>Растворитель:</u>	вода
<u>Способы нанесения:</u>	Кистью, валиком или распылением
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C.



ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Перед применением перемешать. При нанесении нетонированной пропитки методом распыления разбавляют водой до 10 % по объёму. Для обработки древесины не подвергающейся воздействию высоких температур (не более 50 °С) и придания ей декоративной окраски пропитку можно тонировать средством FURNICOLOR добавляя до 10 % по объёму. В этом случае не потребуется дополнительное разбавление при нанесении распылением.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность перед окраской очистить от загрязнений и пыли. В случае необходимости восстановить впитывающую способность древесины рекомендуется проведение дополнительной обработки наждачной бумагой с зернистостью Р 150 - Р 180. Допускается обработка влажной древесины.

НАНЕСЕНИЕ:

Пропитка наносится на чистые поверхности сохранившие впитывающую способность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. При нанесении нетонированной пропитки достаточно одного слоя. При использовании тонированной пропитки для придания требуемой окраски допускается нанесение 2-го слоя, не ранее чем через 4 часа (при температуре +20°С).

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Приступить к эксплуатации бани или сауны разрешается не ранее чем через 2 суток после нанесения пропитки и предварительного прогрева до эксплуатационных температур в течении не менее 2 часов без присутствия людей с последующим проветриванием помещения.

ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Окрасочные инструменты после использования промыть теплой водой с мылом.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

При работе с данным продуктом соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Работать в хорошо вентилируемом (проветриваемом) помещении;
- Использовать индивидуальные средства защиты (очки, респиратор, перчатки).

Более подробная информация в листе безопасности, который выдается по требованию и на этикетке.



0,8 л; 3,6 л; 9 л



6÷10 м²/л



1-4 часа



вода

