



## ADI UPP Ґрунт "мокрим по мокрому" HYDRO 1K FILLER WET ON WET

ADY.1001

КРАЇНА ВИРОБНИК: **Італія**



Акриловий однокомпонентний ґрунт на водній основі «мокрим по мокрому».

Продукт може бути висушений на повітрі, або в камері для сушіння, як ізолятор.

Використовується у випадках, коли не потрібні великі товщини сухої плівки.

### ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

1. Можливість нанесення емалей поверх продукту вже через 3 хвилини після сушіння продукту теплим повітрям (фен для сушіння) або через 20 хвилин при 20 °С.
2. Відмінна адгезія до металу, алюмінію, фосфатним листам, гальванізованим листам, скловолокна, пластмаси типу ABS.
3. Система покриття, що складається з даного ґрунту, емалі (як на основі води, так і на основі розчинника), і лаку представляє систему покриття з відмінним, повним, блискучим її розтягнутим зовнішнім виглядом.
4. Відмінно шліфується в ізолюючій версії.
5. Після першого використання продукт може бути щільно закритий в контейнері – це дозволить уникнути випаровування води.
6. Продукт можна наносити прямо на катафорез, навіть без попереднього шліфування. Через свою хімічну природу, а саме завдяки тому, що основою продукту є вода, він є неагресивним, тому настійно рекомендується його використання при кузовному ремонті автомобілів випадках, коли невідомо, матеріалами якоїсь хімічної природи раніше був пофарбований автомобіль. При використанні даного ґрунту ймовірність підривання покриття після завершення ремонту мінімальна.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

1. При використанні продукту у версії «мокрый по мокрому» необхідно розбавити його на 30% з використанням розріджувача (код ADT.2200).

Налаштування фарбопульта: сопло 1,3-1,4 мм, тиск повітря відрегулюйте залежно від типу фарбопульта – 3-4 бар, якщо фарборозпилювач стандартний, або 1,8-2,2 бар, якщо фарборозпилювач HLVP чи LVLP.

При нанесенні дотримуйтесь відстані від поверхні нанесення розміром 15 см, нанесіть 2 рівномірні шари, дотримуючись інтервалу між шарами в розмірі 10-15 хвилин при 20 °С.

Рекомендуємо переходити до нанесення наступного шару, коли поверхня досягне повної матовості.

Після нанесення останнього шару ґрунту зачекайте 20 хвилин при 20 °С або 2-3 хвилини, обдуваючи поверхню теплим повітрям (фен для сушіння).

Після цього Ви можете наносити на ґрунт емаль, як на основі води, так і на основі розчинника (сольвент).

2. При використанні продукту в ізолюючій версії необхідно розбавити його на 10-15% (обсяг) з використанням розріджувача (код ADT.2200).

Налаштування фарбопульта: сопло 1,5-1,7 мм, тиск повітря відрегулюйте залежно від типу фарбопульта – 3-4 бар,

якщо фарбокопульт стандартний, або 1,8-2,2 бар, якщо фарбопульт - HLVP або LVLP.

При нанесенні дотримуйтесь відстані від поверхні нанесення в принаймні 15 см,

нанесіть 2-3 рівномірні шари, дотримуючись інтервалу між шарами в розмірі 10-15 хвилин при 20°С.

Рекомендуємо переходити до нанесення наступного шару, коли поверхня досягне повної матовості.

Після сушіння, через 2 години при 20°С або 30 хвилин при 60°С, ґрунт необхідно відшліфувати.

Далі ви можете наносити на ґрунт емаль, як на основі води, так і на основі розчинника (сольвент).

Рекомендуємо для більшого антикорозійного захисту наносити продукт на антикорозійні ґрунти або катафорез.

Для промивання обладнання використовуйте розчинник для промивання на основі води.

### Продукт, КОД ADY.1001

Ізолюючий:	Мокрий по мокрому:
100 VOL	100 VOL

### Розріджувач, КОД ADT. 2200

Ізолюючий:	Мокрий по мокрому:
10-15VOL	30 VOL



### В'язкістьнанесення

Ізолюючий:	Мокрий по мокрому:
30" ±3" DIN/4	16" ± 1" DIN/4



### Налаштування фарбопульта

Ізолюючий:	Мокрий по мокрому:
2 Оборота	2 Оборота
Сопло: 1,4-1,5	Сопло: 1,2-1,3
Тиск повітря: 1,8-2,2	Тиск повітря: 1,8-2,2
HVLP-RP	HVLP-RP



### Кількістьшарів

Ізолюючий:	Мокрий по мокрому:
2-3	2
Інтервал між шарами:	Інтервал між шарами:
10-15 MIN	10-15 MIN



### Витримка

Ізолюючий:	Мокрий по мокрому:
10-15 MIN	10-15 MIN



### Без пилу

### Повне сушіння

Ізолюючий:	20 °С - 2 H
	60 °С - 30 MIN
Ік сушіння – середні хвили:	10 MIN
Ік сушка - газ:	5 MIN



### Товщина сухої плівки

Ізолюючий:	Мокрий по мокрому:
80-100µ	30-40µ

### Витрата готового до використання продукту - M<sup>2</sup> / KG x 1 µ

Ізолюючий:	Мокрий по мокрому:
430	380

### Орбітальна шліфувальна машинапо сухому

Ізолюючий:	P3
	60 - P400



### Ручне шліфуванняпо сухому

Ізолюючий:	P500 -
	P600



### Можливість нанесення наступного шару покриття

Ізолюючий:	Мокрий по мокрому:
	2H
	20 MIN



### Зберігання

	12 Місяця
	5 < °С < 35

Роздрібна ціна за шт. – 21.49 €

Оптова ціна від 6 шт. – 18.96 €

/ціна в євро в рекламних цілях/