



FACEBOOK



INSTAGRAM

Запрошуємо Вас приєднатися до амбітного проекту, який є тісним союзом однієї з найбільших та інноваційних фабрик Італії -Palini, Vernici, разом з досвідченішими європейськими дистриб'юторами.

Ця співпраця знаходить реалізацію у створеному спільними зусиллями бренді ADI UPP.

10% знижки на фарбу

При використанні лінійки матеріалів виробника: Розріджувач ADT.44001; Лак Crystal ADC.00101 та Грунти: ADF.20501; ADF.20511; ADF.20521; AD009L-G; AD009D-G, для правильного відтворення кольору. використовуйте оригінальні продукти ADI UPP Текстурована грунт-емаль біла ENAMEL PRIMER TEXTURED (WHITE) / Затверджувач до грунтів UNIVERSAL HARDENER 2K ACRILIC

ADP.8001 + ADH.3300

КРАЇНА ВИРОБНИК: Італія



Універсальний грунт (праймер) для пластику. Цей продукт був створений завдяки використанню пластмас в автомобільному секторі, що стрімко зростає, як для внутрішніх, так і для зовнішніх частин автомобіля. Продукт доступний у двох кольорних версіях: ADP. 8001 – білий та ADP. 8002 – чорний. Основні переваги:

1. Відмінна адгезія та швидка сушіння.
2. На відміну від своїх безбарвних аналогів, продукт представлений у білій та чорній кольорних версіях, які можна змішувати між собою для отримання необхідного відтінку сірого. Також продукт дозволяє всього два шари досягти рівня покриваності характерного для емалей. Таким чином, дозволяє уникнути їх використання при фарбуванні пластмасових деталей автомобіля. Продукт може бути нанесений як

методом «мокрый по мокрому», так і методом "сухий по сухому" з наступним шліфуванням

3. Продукт може бути використаний як структурний праймер та відтворювати оригінальний заводський структурний ефект, який використовуються автовиробниками на бамперах різних автомобілів.

	Співвідношення змішування 2:1
	Продукт, КОД ADP. 8001/8002 100 VOL
	Затверджувач, КОД АДН. 10 VOL
	3300 Розріджувач, КОД АДТ. 4400 10-40 VOL
	Період використання продукту після додавання затверджувача 20 °C 8 Н Для версії із затверджувачем
	В'язкість нанесення 18" ± 3" DIN/4
	Налаштування фарбопульта 2 Оборота Сопло: 1,2 - 1,3 Тиск повітря: 1,5 - 2 HVLP/ LVLP - RP Залежно від типу використання
	Кількість шарів 2 Легких Інтервал між шарами: 10MIN

	Витримка 10 MIN
	Без пилу 10-15 MIN
	Повне сушіння 20 °C - 8 H 60 °C - 20-30 MIN
	Товщина сухої плівки 20-30µ
	Витрата готового до використання продукту – м²/кг x 1 µ 280 (ADP. 8001) 210 (ADP. 8002)
	Ручне шліфування по сухому P400 - P600
	Можливість нанесення наступного шару покриття 20 MIN - 24 H
	Зберігання 24 Місяця 5 < °C < 35

Роздрібна ціна за комплект – 27.61 €

Оптова ціна від 6 комплектів – 24.37 €

/ціна в євро в рекламних цілях/