



FACEBOOK



INSTAGRAM

## ADI UPP Автомобільний вирівнюючий ґрунт 2K ACRILIC FILLER RAPID PLUS / Затверджувач HARDENER FOR FILLER RAPID PLUS

**ADF.2070 ADH.3370**

**КРАЇНА ВИРОБНИК: Італія**

Цей продукт дуже швидким акриловим ґрунтом. Цей ґрунт має високий рівень заповнення пір, його можна наносити навіть на катафорез, без попереднього шліфування. Основні переваги:

1. Сушіння протягом 20-30хвилин на повітрі, 5-10 хвилин у камері (залежно від товщини, температури та вологості).
2. Найменше використання теплової енергії камери для сушіння та зниження вартості ремонту.
3. Відмінний рівень заповнення пор та ізоляції: від 100 до 200 мікрон.
4. Відмінна шліфування.
5. Відмінна адгезія до поверхонь з алюмінію, оцинкування, ABS, PP.
6. Відмінний захист поверхні, навіть при шліфуванні ймовірність, що поверхня буде розкрита мінімальна.
7. Відмінні вертикальність та блиск.
8. Дуже гнучкий в аспекті подальшого нанесення емалей: від 20-30 хвилин до 15 днів (20°C) після нанесення продукту. Продукт відмінно сумісний як з емалями на основі води, так і з емалями на основі розчинника (сольвенту). Як тільки поверхня була підготовлена до нанесення

продукту, в ґрунт необхідно відразу додати затверджувач і потім негайно наносити його. Залежно від стану поверхні та рівня її підготовки необхідно наносити від двох до чотирьох шарів продукту. Час сушіння та чудовий естетичний зовнішній вигляд не залежать від кількості шарів. Міжшаровий інтервал до повного помутніння ґрунту – ґрунт ставати матовим, потрібно лише після нанесення першого шару. Наступні шари наносяться без інтервалів між ними та після відкриття продукт має бути щільно закритий та використаний протягом місяця. З продуктами цієї хімічної природи не рекомендується використання змішувальних кришок. Для промивання обладнання використовуйте розріджувач для промивання або нітро-розріджувач.

	<b>Співвідношення змішування</b> 1:1
	Продукт, КОД ADF.2070
	100 VOL
	<b>Затверджувач, КОД ADH.3370</b> 100 VOL
	Період використання продукту після додавання затверджувача 20 °C
	20 MIN
	<b>В'язкість нанесення</b> 17" ± 1" DIN/4
	<b>Налаштування фарбопульта</b> 2 Оборота Сопло: 1,4 - 1,6 Тиск повітря: 1,8 - 2,2 HVLP / LVLP - RP
	<b>Кількість шарів</b> 2 - 4 Інтервал між шарами: Після 1-го шару - 5 хвилин, між наступними шарами - без інтервалів
	Без пилу

	<b>Повне сушіння</b> 20 °C - 20 MIN 60 °C - 5 MIN Ік сушка - газ Не рекомендовано Товщина сухої плівки 50µ Для кожного шару
	<b>Полірування</b> Полірування при 20 °C: 16 H Полірування при 60 °C: 40 MIN Витрата готового до використання продукту - M <sup>2</sup> / КГ x 1 µ 450
	<b>Орбітальна шліфувальна машина по сухому</b> P360 - P400
	<b>Ручне шліфування по сухому</b> P400 - P500
	<b>Можливість нанесення наступного шару покриття</b> Після 20 MIN До 15 днів
	<b>Зберігання</b> 18 Місяця 5 < °C < 35

**Роздрібна ціна за комплект – 38.00 €**  
**Оптова ціна за 6 комплектів – 33.53 €**  
/ціна в євро в рекламних цілях/