



Запрошуємо Вас приєднатися до амбітного проекту, який є тісним союзом однієї з найбільших та інноваційних фабрик Італії - Palini, Vernici, разом з досвідченішими європейськими дистриб'юторами. Ця співпраця знаходить реалізацію у створеному спільними зусиллями бренді ADI UPP.

**10% знижки на фарбу**

При використанні лінійки матеріалів виробника: Розріджувач ADT.44001; Лак Crystal ADC.00101 та Грунти: ADF.20501; ADF.20511; ADF.20521; AD009L-G; AD009D-G, для правильного відтворення кольору. використовуйте оригінальні продукти ADI UPP Автомобільний ґрунт "мокрим по мокрому" 2K FILLER WET ON WET ADF.2060 ADH.3300  
КРАЇНА ВИРОБНИК: Італія



Може бути використаний як ізолюючий ґрунт, так і як порозаповнюючий ґрунт. Продукт можна наносити прямо на катафорез, навіть без шліфування. Основні переваги: Швидкість - можливе подальше нанесення емалі на ґрунт вже через 20 хвилин з можливістю шліфування дрібних недоліків (Нерівностей). Пряме нанесення на катафорез, навіть без його шліфування. Вертикальність – продукт легкий у нанесенні, ймовірність потеків мінімальна. Відмінний порозаповнюючий ефект – продукт має рівень заповнення на рівні з ізолюючими ґрунтами. Відмінний фінальний естетичний вид повної системи покриття - емаль, як на основі води, так і на основі сольвенту (розчинник), нанесена на ґрунт, як у версії мокрий по мокрому, так і в ізолюючій версії отримує дзеркальний, повний, блискучий, розтягнутий фінальний ефект. Відсутній втягування, а місця, де раніше була нанесена шпаклівка, непомітні. При використанні продукту у версії «мокрим по мокрому» рекомендується нанесення ґрунту в 2 шари з витримкою між ними 5 хвилин при 20°C. Після нанесення останнього шару приблизно через 20 хвилин при 20 °C рекомендується нанесення емалі.

Ґрунт чудово взаємодіє з емалями як на основі води, так і на основі сольвенту (розчинник). У разі появи нерівностей на поверхні ґрунт може бути зашліфований зерном P1000 вже після 20 хвилин при 20°C після нанесення фінального шару.

**Співвідношення змішування**

	Ізолюючий: 100 : 40VOL 100 : 33VOL	Мокрий по мокрому: 100 : 40 VOL : 33 VOL
--	--	--

**ПРОДУКТ. КОД ADF. 2050**

Ізолюючий: 100 VOL	Мокрий по мокрому: 100 VOL
-----------------------	-------------------------------

**Затверджувач, КОД ADH. 3300**

	Ізолюючий: 40VOL 33VOL	Мокрий по мокрому: 40 VOL VOL
--	------------------------------	-------------------------------------

**Розріджувач, КОД ADH. 4400**

	Ізолюючий: 40 VOL	Мокрий по мокрому: 40 VOL
	50 VOL	50 VOL

**Період використання продукту після додавання затверджувача 20 °C**

	Ізолюючий: 2H	Мокрий по мокрому: 2H
--	------------------	--------------------------

**В'язкість нанесення**

	Ізолюючий: 16" ±1" DIN/4	Мокрий по мокрому: 16" ± 1" DIN/4
--	-----------------------------	--------------------------------------

**Налаштування фарбопульту**

**Без пилу**

	Ізолюючий: 10 MIN	Мокрий по мокрому: 10 MIN
--	----------------------	------------------------------

**Повне сушіння**

	Ізолюючий: 20 °C - 2 H 60 °C - 15 MIN
--	--

**Ік сушіння – середні хвили: 10 MIN**  
**Ік сушка - газ: 5 MIN**

**Товщина сухої плівки**

Ізолюючий: 30-40µ	Мокрий по мокрому: 30-40µ
----------------------	------------------------------

**Витрата готового до використання продукту – м<sup>2</sup>/кг x 1 µ**

Ізолюючий: 450	Мокрий по мокрому: 450
-------------------	---------------------------

**Орбітальна шліфувальна машина по сухому**

	Ізолюючий: P500-P600
--	-------------------------

**Ручне шліфування по сухому**

	Ізолюючий: P60 0 - P800
--	----------------------------

**Можливість нанесення наступного шару покриття**

	Ізолюючий: 20 °C: 2 H 60° C: 15-20 MIN	Мокрий по мокрому: 20 MIN
--	--	------------------------------

**Роздрібна ціна за комплект – 27.57 €**  
**Оптова ціна від 6 комплектів – 24.33 €**  
/ціна в євро в рекламних цілях/