



ELEGANT P105

Інтер'єрна матова латексна фарба

СТИЙКІСТЬ
2
КЛАС

ВИТРАТА
10
m²/l (m²/л)



Опис продукту

Застосування

Унікальна матова фарба категорії преміум для високоякісного оздоблення стін і стель всередині приміщень. Створює покриття, що ефективно запобігає проникненню бруду в поверхневий шар завдяки використанню брудовідштовхуючих компонентів. Додатково підсилює стійкість до механічних навантажень та забруднень застосування спеціальних твердих восків. Поверхня відмінно відштовхує воду і пил. Антиблісковий ефект фарби дозволяє приховати дрібні дефекти поверхні. Придатна для фарбування акрилової шпаклівки, цементної, гіпсової та акрилової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. Рекомендована для застосування у громадських, шкільних та дошкільних, лікувально-профілактичних закладах, на підприємствах харчової промисловості, в закладах громадського харчування, на об'єктах комунально-побутового призначення.

Особливості продукту

- Підсилене воском
- Зручна в нанесенні
- Надзвичайна покривність
- Стійка до миття
- Приховує дрібні дефекти
- Не містить розчинників та пластіфікаторів

**Класифікація згідно ДСТУ
EN 13300**

стійкість до мокрого стирання: клас 2

ступінь блиску: матова

*Технічні характеристики затонованого продукту можуть мати незначні відхилення.

Зв'язуюча речовина

Вінілова дисперсія

Колір

Білий

Ступінь блиску

Матова

Щільність

1,42 g/cm³ (г/см³)

Склад

Сopolімерна дисперсія на основі вінілацетату, діоксид титану, мінеральні наповнювачі, віск, функціональні добавки, вода. Границє значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/а): 30 g/l (г/л). Ця продукція містить max 1 g/l (г/л) ЛОС.

Колерування

Барвником Vollton- und Abtönfarbe D230 (максимум 5%), також на тонувальному обладненні за системами Meffert SELEKT.

Фасовка

1 L (л); 2,5 L (л); 5 L (л); 10 L (л)

Виконання робіт

Підготовка основи

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою, рівною та придатною для обробки. Потрібно видалити пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 d (діб). Вологість основ не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ – 1%. Нерівності вирівняти шпаклівкою торговельної марки düfa. Всі поверхні обробити глибоко проникаючою ґрунтовкою торговельної марки düfa. Вражені грибками місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Нанесення

Наносити щіткою, валиком або розпиловачем. Перед використанням фарбу ретельно перемішати. Для нанесення валиком радимо використовувати валик з ворсом 9-12 mm (мм) для внутрішніх робіт. При фарбуванні гладких поверхонь рекомендуємо використовувати валик для гладких поверхонь - це дозволяє зменшити вірогідність появи текстури поверхні, смуг від валика та нерівномірного глянцю. Щоб уникнути видимих стиків покриття, нанесення повинно бути виконане методом «мокре по мокрому» - єдиним рівномірним шаром фарби без стиків на ділянках, що підсихають. Не допускати роботу «сухим» валиком з недостатньою кількістю фарби. При роботі пензлем добре розподіліть фарбу тонким шаром по поверхні, уникнути появлення слідів від інструменту. Для досягнення бажаних властивостей поверхні необхідне нанесення у два шари.

Нанесення повітряним розпиленням: матеріал відрегулювати за консистенцією, враховувати рекомендації виробника обладнання.

Безповітряне розпилення: кут розпилення: 50°, форсунка: 0,018"-0,021"; тиск: 120 - 180 bar.

Витрата

Витрата на один шар 100-120 ml/m² (мл/м²), в залежності від структури основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.

Розведення

Перший шар: фарбу розбавити, додавши не більше 10% питної води.
Фінішний шар: фарбу бажано не розбавляти, за потреби додати не більше 5% питної води

Час висихання

Час висихання: кожен шар фарби висихає 4h (год) при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%.
Початок експлуатації через 4 d (доби)
Повний набір міцності – через 28 d (діб) після нанесення. В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.

Температура нанесення

Не фарбувати при температурі повітря або основи нижче +5°C або відносній вологості повітря вище 80%.

Чистка інструментів

Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт, при необхідності з використанням миючих засобів.

Доповнення

Зберігання

У щільно закритій тарі у прохолодному місці при температурі від +5°C до +30°C. Запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці, яка ще не розкривалася – 24 місяці. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці.

Заходи безпеки

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для вдихання краплі; аерозоль або туман не вдихати, при необхідності використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт.

Утилізація

Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Технічна підтримка

Тел: +38050403389

(*Тарифікація дзвінків згідно тарифів вашого оператора)

mail: support@dufa.com.ua

Виробник: СП з II ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро вул. Курсантська, 7Б

тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

Виготовлено за технологією фірми “Meffert AG”, Німеччина

Загальні поради

Поради для перевірки поверхні



Тест за допомогою стрічки, що клеїть:

Смужку клейкої стрічки міцно приклейти до основи та швидким рухом відірвати від основи. Якщо частинки основи відірвалися, то йдеться про не несучу основу та неміцні частини основи мають бути повністю вилучені.



Тест шляхом змочування:

Поверхню змочити водою. Якщо вода утворює округлі краплі на поверхні, тоді мова йдеться про невбирачу основу. Якщо поверхня темніє, поглинання занадто висока і необхідна ґрунтування.



Тест на протирання:

Для тесту на протирання треба провести плоскою частиною долоні по поверхні, щоб виявити неміцні частинки, пил та бруд. Тест на протирання має бути проведено на кількох ділянках. Якщо поверхня брудна, то її необхідно очистити та загрунтувати.



Плями протікання або забруднені сажею та
нікотином.

Корисні поради

- Перед використанням добре перемішати. Для налаштування консистенції матеріал може бути розведений питною водою.
- Якщо матеріал занадто сильно розведений, можуть бути порушені його властивості (наприклад, покривність, відтінок, стійкість, то що).
- Щоб уникнути смуг, слід наносити фарбу «мокре по мокрому». При роботі з пензлем ретельно розгладити нанесене місце.
- Витримуйте необхідний час висихання до нанесення наступного шару.
- Захищайте прилеглі поверхні та предмети , такі як меблі, підлоги, перила, двері, вікна і т. д., за допомогою захисних засобів таких як плівка, малярна стрічка то що.
- На суміжних поверхнях намагайтесь використовувати матеріал однієї партії.
- Враховуючи різноманітність можливих основ і інших факторів впливу, перед початком робіт рекомендується зробити тестове нанесення матеріалу на невелику площину .
- Дотримуйтесь технічних інструкцій, вказаних у цьому Інформаційному листі .