

Дорожня фарба для асфальту та бетону на основі синтетичної смоли і розчинника.

ОПИС МАТЕРІАЛУ	Teknobond 960 – «холодна» дорожня фарба для асфальту та бетону на основі синтетичної смоли і розчинника.
СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ	• Шосе, автомагістралі, дороги загального користування • Аеропорти, мости • Житлові будівлі, торгові центри, муніципальні будівлі • Тротуари, бордюри, бруківка • Застосовується на асфальті і бетоні у всіх видах інженерних споруд
ВЛАСТИВОСТІ	• Підходить для «холодного» застосування • Швидкосохнуча, навіть при нанесенні у товстий шар • Зносостійка • Стійка до ультрафіолетового випромінювання • Колір фарби не змінюється незалежно від поверхні нанесення • Світловідбиваюча
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед нанесенням матеріалу очистіть поверхню від будь-яких видів масла, іржі, миючих засобів, бруду та інших речовин, що запобігають схоплюванню. Рекомендована міцність на розтяг – від 1,5 Н/мм². Якщо на бетонній або асфальтованій поверхні є тріщини або вибоїни – їх слід попередньо відремонтувати.
ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ	Перед застосуванням слід добре перемішати фарбу.
ЗАСТОСУВАННЯ	Фарба наноситься в один шар, але при необхідності нанесення матеріалу у 2 шари, другий слід наносити через 1 годину. Наноситься пензлем, валиком або спеціальним приладом для розмітки дорожньої фарби. При необхідності можна розвести фарбу розчинником TEKNO в кількості 5-8% до обсягу/маси фарби та наносити за допомогою механічного розпилювача. Між шарами необхідно витримати паузу в 15 хв.
ПРИМІТКИ	Фарба в жодному разі не має проникнути у каналізацію або водостоки. Після часткового використання тара з фарбою повинна бути щільно закрита. Не слід застосовувати фарбу під час дощу. Не слід розводити фарбу водою. Після нанесення фарби слід захистити поверхню від несприятливих погодних умов, таких як пряме сонячне світло, сильний вітер, висока температура повітря (вище +35 ° C), дощ і мороз. Використовувані інструменти та обладнання необхідно очистити відразу після використання.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	Матеріал містить розчинник, тому зберігати слід далеко від джерел вогню.
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати слід у сухому середовищі в закритій оригінальній упаковці протягом 12 місяців.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	Нормативне значення
Хімічна структура	На основі синтетичної смоли і розчинника
Колір	Жовтий, білий, червоний (Палітри RAL під замовлення)
Щільність	1,70±0,05 кг/л
Упаковка	25 кг
Термін придатності	12 місяців в закритій оригінальній упаковці
Витрата	150± 5 гр/м2 на один шар
Час життя суміші	~ 25 хвилин
Схоплювання	~15 хвилин
Стійкість до впливу пилу	~ 40 хвилин (23°C)
Повне затвердіння	~ 3,5 години (23°C)
Температура застосування	+5 - +35 °C

*Вищезазначені технічні дані отримані за результатами лабораторних досліджень, що проводилися при температурі + 20 °C та відносній вологості 50% у лабораторії «Tekno Yarı Kimyasalları». Результати отримуються через 28 днів після проведення досліджень.