



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ H₂OFF SKYLINE

ТУ У 20.3-39321044-002:2022



Водно-дисперсійне, гідроізоляційне універсальне покриття для внутрішніх та зовнішніх робіт. Наноситься як фарба - пензликом, валиком, автоматичним розпилювачем. Після нанесення утворює еластичну, водонепроникну, дихаючу (паропроникну) поверхню без жодних швів та стиків. Має відмінну стійкість до механічних, теплових, кліматичних впливів і ультрафіолетового випромінювання. Використовується для створення еластичного захисного шару практично на будь-якій поверхні - бетонні, цементно-піщані основи, відмінно наноситься на цегляну кладку, штукатурку, гіпсокартон і навіть на дерев'яні конструкції! Також широко використовується при закладанні швів або тріщин, наприклад в місцях примикання труб або димоходів;

Технічні показники:

1 Масова частка нелетких речовин, %, не менше	50-60
2 Показник концентрації водневих іонів, од. рН	7,5-9,5
3 Густина, г/см ³	1,3-1,5
4 Умовна в'язкість по віскозиметру Брукфільда, Па·с	100-200
5 Ступінь перетиру, мкм	60
6 Стійкість до статичного впливу води, год., не менше	не обмежена
7 Стійкість плівки до мокрого стирання, мкм:	
- 1 клас після 200 циклів стирання	< 5
- 2 клас після 200 циклів стирання	< 5
- 3 клас після 200 циклів стирання	< 5
8 Час поверхневого висихання (20±2) °С, год, не більше	1
9 Розмір наповнювача (зернистість), мкм	-
10 Колір	однорідний за всією масою, у відповідності до палітри кольорів, відповідає зразку-еталону
11 Зовнішній вид плівки	після висихання повинна утворюватися плівка з рівномірною, однорідною структурою, без потьоків, тріщин, віспин

Інструкція з нанесення

Спосіб застосування:

Наноситься на суху поверхню пензлем, валиком чи компресором. Максимальна кількість шарів не обмежена. Для першого шару рекомендується розвести гідроізоляцію водою у співвідношенні 2:1 і нанести у вигляді ґрунту, для заповнення дрібних пір поверхні.

Наступні шари нанести лише після повного висихання попереднього, не розбавляючи водою. Рекомендований метод нанесення шарів - «хрест-навхрест». Час висихання кожного шару 24 години. Температура нанесення: від +5°C до +30°C. Період висихання після останнього шару – 72 години.

Витрата:

1-1,5 кг/м² при нанесенні в 3 шари. При цьому товщина гідроізоляції становитиме не менше 1 мм. Не допускати контакту з водою після нанесення останнього шару протягом 48 годин за температури +20°C.

Заходи безпеки:

Пожежно- та вибухобезпечна. При контакті зі шкірою та очима промити великою кількістю води.

Умови та термін зберігання:

Зберігати у закритій упаковці при температурі від +5° до +30°C, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів. Не залишати відкритою на тривалий час. Розводити лише водою.