

DOMOLIT-TR

(ДОМОЛІТ-ТР)



Прозорий пластифікатор розчинів Замінник вапна

Опис

DOMOLIT-TR - рідка добавка, яка використовується як заміник вапна, що додається в цементні розчини. Має усіма перевагами вапна та усуває всі її недоліки:

- Підвищує адгезію свіжого розчину до основи.
- Забезпечує тривалу працездатність перед схоплюванням.
- Підвищує пластичність розчину та морозостійкість шару штукатурки або цегляної кладки.
- Надає розчину тиксотропність. "Свіжий" розчин не сповзає з вертикальної поверхні.
- Підвищує міцність цегляної кладки.
- Значно скорочує вартість розчину.
- Виключає необхідність зберігання вапна на об'єкті.
- Немістить хлоридів та інших корозійних речовин.

Сертифікований з наявністю маркування CE як повітрозалучальна добавка – пластифікатор для розчинів кладок відповідно до вимог стандарту EN 934-3:T2, Сертифікат No.: 0906-CPR-02412007/02.

Галузь застосування

DOMOLIT-TR застосовується для приготування кладочних, штукатурних та тротуарних розчинів, а також міцних покриттів. Ідеальний для виготовлення білих розчинів.

Технічні характеристики

Колір:	прозорий
В'язкість:	25 мПа сек (за Брукфілдом, +23 ° C)
Густина:	0,99 – 1,03 кг/л

Інструкції

DOMOLIT-TR додається до води для приготування розчину. Завдяки пластифікуючий ефект потрібно менша кількість води.

Дозування

- **Розчини для цегляної кладки та стяжки:**

50 г DOMOLIT-TR на 25 кг цементу.

Рецепт приготування 1 мзрозчину:

Цементу:	225 кг
Піску:	0,90 мз
DOMOLIT-TR:	450 г

- **Штукатурні розчини:** 75 г

DOMOLIT-TR на 25 кг цементу. Рецепт приготування 1 мзрозчину:

Цементу:	250 кг
Піску:	0,84 мз
DOMOLIT-TR:	750 г

Упаковка

DOMOLIT-TR поставляється у пластикових контейнерах по 1 кг, 5 кг та 20 кг, а також у бочках по 220 кг.

Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 18 місяців з дня виготовлення при зберіганні в непокритій заводській тарі при температурі від +5°C до +35°C. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

Важливі позначки

- DOMOLIT-TR рекомендується для застосування особливо в тих випадках, коли не бажано зміни кольору виготовленого розчину, наприклад білі розчини для мармурової кладки і стяжки і т.д.
- Роботопридатність покращується при приготуванні розчину на піску з дрібною гранулометриєю.
- Перевищення дозування (більше 0,4% за вагою цементу) зменшує міцність розчину.



0906

ISOMAT SA

17thkm Thessaloniki – Ag. Athanasios
PO BOX 1043, 57003 Ag. Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/02

EN 934-3:2009+A1:2012

DoP No.: DOMOLIT-TR/1636-03

DOMOLIT-TR

Air entraining/plasticizing admixture
for masonry mortar

EN 934-3, T2

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: < 2.0%

Corrosive behavior: contains components тільки від EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: compliance

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

