

ADIFLEX-B

(Адіфлекс-Б)

Еластифікатор

Опис

ADIFLEX-B - емульсія - еластомір. Використовується як добавка в цементну обмазувальну гідроізоляцію, клеї для плитки, цементні розчини, фарби на водній основі і т.д. Надає розчинам:

- високу еластичність,
- водонепроникність,
- міцне зчеплення з основою.

Галузь застосування

ADIFLEX-B використовується для еластифікації:

- обмазувального цементного гідроізоляційного розчину (наприклад, AQUAMAT), коли на поверхні утворюються або можуть утворитися волосяні тріщини;
- клеїв для плитки (наприклад, ISOMAT AK-20), які використовуються для укладання плитки на поверхнях, які піддаються температурним рухам та вібрації, (що може спричинити утворення тріщин).

Поряд із цим, ADIFLEX-B використовується для еластифікації будь-яких інших цементних розчинів.

Технічні характеристики

Основа:	акрилова полімерна дисперсія
Колір:	білий
В'язкість:	485 мПа сек (за Брукфілдом, +23 ° C)
Густина:	1,03 кг/л

Інструкції - Витрата

1. Підготовка основи

Основа має бути ретельно очищена від пилу, залишків змащувальних речовин, бути досить гладкою. Перед нанесенням матеріалу рекомендується змочити поверхню (без утворення калюжок). На високопористих поверхнях, таких як: пінобетон, гіпсові плити і т.д., необхідно попередньо нанести ґрунтовку UNI-PRIMER.

2. Еластифікація обмазувальних цементних гідроізоляційних розчинів

Повна еластифікація AQUAMAT Вміст 1 мішка (25 кг) AQUAMAT поступово додавати до ємності з 10 кг ADIFLEX-B при постійному перемішуванні. Залежно від бажаної консистенції (працездатності), також можна додатитрохи води (близько 1 л).

Часткова еластифікація AQUAMAT У випадках, коли потрібна еластичність, 25 кг AQUAMAT менша змішати з 5 кг ADIFLEX-B та додати невелику кількість води (близько 4 л води) залежно від бажаної консистенції (працездатності).

3. Еластифікація клеїв для плитки

Повна еластифікація ISOMAT AK-20 Вміст 1 мішка (25 кг) ISOMAT AK-20 поступово додавати до ємності з 5,5 кг ADIFLEX-B + 2-3 л води при постійному перемішуванні до утворення однорідної маси.

Часткова еластифікація ISOMAT AK-20 У випадках, коли потрібна менша еластичність, 25 кг ISOMAT AK-20 змішати з 4 кг ADIFLEX-B та додати невелику кількість води (близько 4 л води) залежно від бажаної консистенції (працездатності).

Упаковка

ADIFLEX-B поставляється в пластикових каністрах по 1 кг, 5 кг, 20 кг, у відрах по 10 кг та у бочках по 150 кг.

Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 12 місяців з дня виготовлення при зберіганні в непокритій заводській тарі при температурі від +5°C до +35°C. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

Важливі позначки

Температура при нанесенні матеріалу повинна бути від +5 до +30°C.