

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Лак наносити на суху поверхню, попередньо відшліфовану, очищену від воску, пилу, бруду.

Деревину, схильну до утворення небажаних кольорових плям таніну, рекомендується обробити ізолювальною ґрунтовкою.

ПІДГОТОВКА ЛАКУ

Лак постачається готовим до застосування. Дозволяється розбавлення лаку водою у кількості до 10 % за об'ємом (для дуже поглинальних поверхонь).

Перед застосуванням лак ретельно перемішати вздовж стінок тари, щоб не захопити в масу повітря та не викликати спінювання лаку.

НАНЕСЕННЯ

Робочі умовия при нанесенні:

Температура повітря не нижче 5 °С, відносна вологість повітря не вище 80 %.

Нанесення:

Лак наносити пензлем, валиком з коротким ворсом або фарборозпилювачем.

На нові поверхні перший шар лаку наносити «мокрим по мокрому» у декілька проходів по мірі поглинання лаку.

Фінішне покриття наносити у 2-3 шари нерозбавленим лаком з витримкою між шарами протягом 3-4 год. та міжшаровим шліфуванням дрібнозернистим шліфувальним папером (при використанні шліфувальних машин витримка між шарами 6-8 год.).

Примітки:

Щоб уникнути різниці у блиску шовковистоматового лаку при обробці суцільної поверхні великої площі рекомендується застосовувати лак однієї партії.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки лаку з інструментів, не допускаючи висихання, після чого промити водою (із застосуванням миючого засобу).

ВИТРИМКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Покриття досягає експлуатаційних властивостей, твердості і стійкості протягом 3 тижнів після нанесення.

В цей період рекомендується очищення поверхні м'якою вологою тканиною (без застосування миючих засобів).

ЗБЕРІГАННЯ

Лак слід зберігати в щільно закритій заводській тарі за температури від 5 °С до 35°С, в недоступному для дітей місці, оберігаючи від дії нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

УТИЛІЗУВАННЯ

Рідкі залишки не виливати у водостоки, водойми, каналізацію або ґрунт.

Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Лак пожегобезпечний.

Відповідає вимогам:

- Технічного Регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (А: під-категорія 9 (i), тип (WB), норма 140 г/л, лак, готовий до застосування, містить не більше 100 г/л).

- Технічного Регламенту щодо обмеження використання свинцю в лакофарбових матеріалах та сировинних компонентах (лак не містить токсичних сполук свинцю).

При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх завершення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук застосовувати гумові рукавички.

Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку.

ПРИМІТКИ

На кожну партію лаку видається сертифікат якості. Ця інформація є результатом знань наших спеціалістів, отриманих на основі лабораторних досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому разі не несемо відповідальності при використанні нашої продукції за межами нашого контролю і гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми залишаємо за собою право на можливі зміни без попереднього повідомлення покупців. Система якості відповідає стандарту ДСТУ EN ISO 9001.

Лак акрил-поліуретановий для паркету
Стор: 2/2

Дата редакції: 01.06.21