



## Reibeputz R20

### Декоративна штукатурка

- біла
- фактура «короїд»
- для зовнішніх та внутрішніх робіт
- водовідштовхуюча
- розмір зерна 2,0 мм

### Застосування

Акрилова штукатурка «короїд» для декоративної обробки фасадів і стін всередині приміщень. Легко наноситься, еластична, зносостійка, з високою адгезією. Утворює атмосферостійкі, стійкі до проливних дощів покриття. Придатна для нанесення на мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB та інш.

### Склад

Діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/І, згідно директиви ЄС, 200 г/л (2010); даний продукт містить <30 г/л ЛОС.

### Основа

Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною. Відшарування, старі покриття та масляні забруднення ретельно видалити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 14 діб, шпакльовані поверхні – мінімум 3 доби, поверхні систем утеплення – 7 діб. Всі поверхні обов'язково обробити адгезійною ґрунтовкою MGF Quarzgrund. При використанні колерованих штукатурок ґрунтовка повинна бути затонована в такий же колір. Поверхні, що осипаються та сильно вбирають вологу, попередньо обробити глибоко проникаючою ґрунтовкою торговельної марки MGF. Місця, вражені грибками очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичною ґрунтовкою düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

### Виконання робіт

Перемішати не збиваючи. Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі на товщину зерна. Витримати деякий час і, поки штукатурка м'яка, структурувати пластмасовою теркою в потрібному напрямку. Великі поверхні розбивати на декілька маленьких ділянок або працювати в групі. Вся поверхня повинна оброблятися методом "мокре по мокрому". При необхідності в штукатурку можна додати до 2% води. Виконувати роботи при температурі від +5°C до +30°C і вологості повітря менше 80%. Не наносити під дією прямих сонячних променів. Захищати від опадів і морозу протягом 3 днів. Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

Для надання штукатурці додаткових антигрибкових властивостей рекомендується додати перед нанесенням антиплісняву домішку düfa Schimmelstop з розрахунку 250 мл на 25 кг штукатурки і ретельно перемішати.

**Час висихання** — 24 години при +20°C і вологості повітря 65%. Повне висихання і перефарбовування через 2-3 дні. В інших умовах час зміниться, при зменшенні температури він збільшиться.

**Витрата** - приблизно 2,8 кг/м<sup>2</sup>, точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

### **Колерування**

Підлягає машинному колеруванню за системою SELEKT, також барвником düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не додавати більше 5%). На одну площину (стіну) наносити штукатурку, що має один номер партії, або ретельно змішати продукцію з різних партій між собою!

### **Заходи безпеки і утилізація**

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння штукатурки в очі чи на шкіру. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Засохла штукатурка утилізується як будівельне сміття.

### **Зберігання**

У сухому місці при температурі від +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці - 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці.

**Фасовка** 25 кг

Виготовлено по технології фірми "Meffert AG", Німеччина.

ТУ У 24.3 – 31158382-003-2003

СП з П ТОВ "Мефферт Ганза Фарбен"

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7Б,

тел. (056) 377-95-05

e-mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

1.08.2017