



Kratzputz K20

Декоративна штукатурка

- біла
- «камінцева» фактура
- для зовнішніх та внутрішніх робіт
- водовідштовхуюча
- розмір зерна 1,5мм/2,0 мм

Застосування

Акрилова штукатурка з «камінцевою» фактурою для декоративної обробки фасадів і стін з підвищеними експлуатаційними вимогами всередині приміщень. Утворює атмосферостійкі, еластичні, зносостійкі та стійкі до проливних дощів покриття. Фактура штукатурки приховує дрібні дефекти поверхні. Придатна для нанесення на мінеральні штукатурки, бетон, підготовлену цегельну основу, поверхні систем теплоізоляції фасадів, гіпсокартон, ДСП, QSB і OSB та ін.

Склад

Діоксид титану, функціональні домішки, мінеральні наповнювачі, вода. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії A/I, згідно директиви ЄС, 200 г/л (2010); даний продукт містить <30 г/л ЛОС.

Основа

Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та міцною. Відшарування, старі покриття та масляні забруднення ретельно видалити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 14 діб, шпакльовані поверхні – мінімум 3 доби, поверхні систем утеплення – 7 діб. Всі поверхні потрібно обробити адгезійною ґрунтовкою MGF Quarzgrund. При використанні колерованих штукатурок ґрунтовка повинна бути затонована в такий же колір. Поверхні, що осипаються та сильно вбирають вологу, попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення торговельної марки MGF. Місця, вражені грибками, очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичною ґрунтовкою düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

Виконання робіт

Перемішати не збиваючи. Нанести на стіну шпателем з нержавіючої сталі на товщину зерна, витримати деякий час. Поки поверхня м'яка, структурувати пластмасовою теркою в круговому напрямку до отримання фактури у вигляді густо укладених камінців. Великі ділянки поверхні розбивати на декілька маленьких або працювати в групі. Вся поверхня повинна оброблятися методом "мокре по мокрому". При необхідності в штукатурку можна додати до 2% води. Виконувати роботи при температурі від +5°C до +30°C і вологості повітря менше 80%. Не наносити під дією прямого сонячного проміння. Захищати від опадів і морозу протягом 3 днів. Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

Для надання штукатурці додаткових антигрибкових властивостей рекомендується додати перед нанесенням антиплісняву домішку düfa Schimmelstop з розрахунку 250 мл на 25 кг штукатурки і ретельно перемішати.

Час висихання – 24 години при +20°C і вологості повітря 65%. Повне висихання і перефарбовування через 2-3 дні. В інших умовах час зміниться, при зменшенні температури він збільшиться.

Витрата (K15/K20) – приблизно: 2,4 / 3,0 кг/м² 3,0 кг/м². Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.

Колерування

Підлягає машинному колеруванню за системою SELEKT, також барвником düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не додавати більше 5%). На одну площину (стіну) наносити штукатурку, що має один номер партії або ретельно змішати продукцію з різних партій між собою!

Заходи безпеки і утилізація

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не допускати потрапляння штукатурки в очі чи на шкіру. Не виливати в каналізацію, у водойми чи на ґрунт. Засохла штукатурка утилізується як будівельне сміття.

Зберігання

У сухому місці від +5°C до +30°C. Гарантійний термін зберігання в герметичній заводській упаковці - 24 місяці.

Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина

ТУ У 24.3 – 31158382-003-2003

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: postMGF@ganza.com.ua

1.08.2017