

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



FOME FLEX HYDROPROTECT PRIMER ГРУНТОВКА ГІДРОЗАХИСТУ

DESCRIPTION

Спеціальна грунтовка, яка використовується як зміцнювач на старих і нових вбираючих основах перед нанесенням гідроізоляційного покриття FOME FLEX HYDROPROTECT

Застосування

- Всередині та на відкритому повітрі
- Для зміцнення основи
- Швидко сохне
- Легко наноситься
- Глибоко проникає
- Захищає від вологи

Призначення

- Для зміцнення поверхні перед нанесенням гідроізоляційного покриття Fome Flex HYDROPROTECT.
- Перед гідроізоляцією ванних кімнат, кухонь, пралень, балконів, терас тощо.
- Для старих і нових основ з абсорбуючими властивостями, таких як: бетон, газобетон, штукатурка (цементно-вапняна, вапняна, гіпсова), плити (цемент, гіпс, гіпсокартон), пісковик.
- Можна використовувати в конструкціях теплої підлоги.

TECHNICAL DATA

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Затрати | 0,05 - 0,2 кг/м ² |
| Час висихання (+20 °C/50%RH) | до 4 годин |
| Щільність прибл. | 1,0 кг/л |
| Кількість шарів | 1 - 2 |
| Використання та температура нанесення | +5 ° ... +25 °C |

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Метод нанесення

Перед застосуванням прочитайте інструкцію з безпеки, наведену в MSDS.

Підготовка основи

Поверхня повинна бути чистою, гладкою, сухою, без жиру, механічних пошкоджень та інших частинок, що знижують адгезію.

Нанесення

Продукт готовий до використання. На слабовбираючі основи наносити ґрунтовку в нерозбавленому вигляді, а на вбираючі - розбавляти водою у співвідношенні 1:1 з водою. Нанесіть засіб на поверхню валиком, пензлем або розпилювачем рівномірним тонким шаром. Час висихання до 4 годин. Низькі температури та недостатня циркуляція повітря подовжують час висихання..

ПРИМІТКИ / ОБМЕЖЕННЯ

Праймер не можна використовувати під час дощу або морозу. Час висихання залежить від типу основи, температури та вологості. Продукт не призначений як для контакту з їжею, так і для медичного застосування. Усі наведені параметри ґрунтуються на лабораторних дослідженнях, які відповідають внутрішнім стандартам виробника, і сильно залежать від умов застосування продукту (с.а., навколишнього середовища, температури поверхні, якості використовуваного обладнання та навичок особи, яка наносить продукт).

Транспортування / Зберігання

Продукт розфасований в тару по 1 і 5 л. Зберігати до 18 місяців в оригінальній герметичній упаковці при температурі від +5 °С до +25 °С. Берегти від морозу та прямих сонячних променів. Зберігати та транспортувати при температурі не нижче 5 °С.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ'Я

Для отримання детальної інформації знайдіть Паспорт безпеки матеріалу, доступний у виробника за запитом. Уся письмова чи усна інформація, рекомендації та інструкції надаються відповідно до наших найкращих знань, тестів і досвіду, сумлінно та відповідно до принципів виробника. Кожен користувач цього матеріалу всіма можливими способами, включаючи перевірку кінцевого продукту в належних умовах, переконається в придатності матеріалів, що поставляються, для цілей їх призначення. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені внаслідок неточного або помилкового застосування матеріалів виробника.