

Технічний паспорт

СУПЕРБОНД-ПУ

Поліуретановий клей для потужного склеювання

ОПИС

Високопродуктивний однокомпонентний, не містить розчинників поліуретановий клей.

- Потужне склеювання всіх поширених будівельних матеріалів.
- Готовий до використання.
- Відмінні властивості до старіння та вивітрювання.
- Стійкість до температурних коливань від -30°C до $+80^{\circ}\text{C}$.

Сфери застосування

SUPERBOND-PU використовується для потужного склеювання. Забезпечує чудову міцність зчеплення з деревиною, бетоном, алюмінієм, плиткою тощо. Також підходить для будь-яких дерев'яних конструкцій і дерев'яних меблів. Ідеально підходить для дрібного ремонту.

Технічні дані

база:	поліуретан
колір:	білий
Формування плівки:	25-30 хв
Температура нанесення:	від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$
Міцність зчеплення:	3,5 Н/мм ²
Міцність на розрив	14 Н/мм ²

Інструкція по застосуванню

1. Субстрат

Основа має бути чистою, очищеною від пилу, сипучих частинок, жиру тощо.

Обприскування поверхні водою прискорить розвиток міцності зчеплення.

2. Застосування

Картридж вставляється в спеціальний ручний пістолет і розрізається насадка похило.

Клей наноситься бісером або смужками на одну поверхню, а потім дві поверхні з'єднуються разом, сильно натискаючи або постукуючи гумовим молотком.

Прибирання:

Поки матеріал ще свіжий, його можна очистити ацетоном. Якщо матеріал затвердів, його можна видалити тільки механічним способом.

Споживання

Типове споживання: 1 картридж/12 погонних метрів.

Упаковка

Картридж 280 мл.

Термін придатності - Зберігання

12 місяців з дати виробництва за умови зберігання в сухому місці без високих температур.

Зауваження

Початкове затвердіння SUPERBOND-PU при товщині 0,1 мм досягається за 1-2 години в залежності від температури і вологості. Для досягнення повної міцності з'єднання знадобиться 1-2 дні залежно від умов навколишнього середовища (температура, вологість), товщини клею та типу нанесення.

ISOMAT SA

БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ, РОЗЧИРИ ТА ФАРБИ
ШТАБ-КВАРТИРА - САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ 17^{тис}КМ
 Салоніки - Ag. Athanasios Road PO BOX 1043,
 570 03 Ag. Афанасіос, Греція Т+30 2310 576000

www.isomat.eu Електронна адреса: support@isomat.eu